

EXTRA WEISSER ACRYL- SPACHTELFEINPUTZ

KLEIB **AS-20EW** ist eine gebrauchsfertige Masse zum Verfugen und Verspachteln von Gipskartonplatten sowie für End- und Dekorationsarbeiten. Sie eignet sich ideal zum Ausgleichen und Ergänzen von Fehlstellen sämtlicher mineralischer Innenflächen unter Anstrichbelägen, für manuelles und maschinelles Auftragen.

- gebrauchsfertig
- elastisch, auf Basis von Anhydrit, Acryldispersion sowie Zellulosefasern
- faserbewehrt
- mit verlängerter Offenzeit
- dampfdurchlässig
- einfach in der Anwendung
- staubt nicht während des Schleifens

| Nettogewicht | Stück auf der Palette | Durchschnittsverbrauch |
|--------------|-----------------------|---------------------------------|
| 17 kg | 44 | ca. 1,5 kg/m² |

VORBEREITUNG

KLEIB AS-20EW ist ein gebrauchsfertiges Produkt. Vor dem Gebrauch ist die Masse jedoch zum Ausgleichen der Konsistenz durchmischen.

GEBRAUCHSMETHODE

KLEIB AS-20EW auf den vorbereiteten Untergrund gleichmäßig mit einem Reibebrett aus Edelstahl oder mechanisch mit Hilfe von Aggregaten auftragen. Nach dem Austrocknen sind die Unebenheiten mit Schleifpapier oder Schleifnetz zu entfernen. Zum Verfugen von Gipskartonplatten sind Bänder, Netze oder Vliese zu verwenden.

VERBRAUCH

Ca. 1,5 kg Trockenmasse auf 1 m² Fläche, bei der Dicke von 1 mm.

AUFBEWAHRUNG

Das Produkt in dicht verschlossenen Verpackungen (am besten auf Paletten) in einer trockenen Umgebung befördern und aufbewahren. Die Aufbewahrungszeit beträgt 12 Monate ab dem auf der Verpackung angegebenen Herstellungsdatum.



Technische Daten

Rohdichte: **ca. 1,8 kg/l**

Trocknungszeit einer Schicht:
ca. 8 Stunden (nicht grundierter Untergrund)
ca. 12 Stunden (grundierter Untergrund)

Dicke einer Schicht: **1-3 mm**

Temperatur des Untergrunds und der Umgebung
während der Arbeiten: **von +5°C bis +25°C**

PN-EN 13963:2014 Materialien für das Verspachteln
von Gipsplatten-Fugen – begriffe, Anforderungen
und Prüfverfahren

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
AS-20EW TYP 3A

Referenznummer der Leistungserklärung:
AS-20EW/2017

Doppelfunktionelle Masse zum Verspachteln
und Schließen von Gipskartonplatten-Fugen,
für manuelles und maschinelles Auftragen

Brandverhalten: **Klasse A1**

Biegefestigkeit: **246 N**

Gefahrstoffe: **Sicherheitsdatenblatt**