

# МИНЕРАЛЬНАЯ ШТУКАТУРКА БЕЛАЯ

“барашек” 1,5 мм

**C4**  
1,5 mm



**KLEiB C4 - это элемент из набора изделий для утепления зданий системой KLEiB и системой KLEiB W, в соответствии с Техническими аттестатами. Технические аттестаты выданы Институтом строительной техники в Варшаве.**

KLEiB C4 - это минеральная, тонкослойная штукатурная смесь, предназначенная для мануального выполнения штукатурки со структурой «барашек» на слоях армированного утепления зданий системой KLEiB и KLEiB W. Можно использовать на всех ровных и несущих минеральных основаниях, таких как, например: бетон, традиционные цементные и цементно-известковые штукатурки. KLEiB C4 можно использовать внутри и снаружи зданий.

- паропроницаемая
- с повышенной адгезией и высокой эластичностью
- низкий расход
- устойчивая к ультрафиолетовому излучению
- водостойкая и морозостойкая

вес нетто	штук на поддоне	расход*
<b>25 кг</b>	<b>54</b>	В среднем приблизительно <b>2,4 - 2,7 кг/м<sup>2</sup></b>

## Технические характеристики

### Пропорции смеси

0,23 ÷ 0,25 л воды на 1 кг смеси  
5,75 ÷ 6,25 л воды на 25 кг смеси

### Плотность в сыпучем состоянии

1,41 кг/дм<sup>3</sup> ± 10%

### Содержание золы при темп. 450°C

95,0 ÷ 99,0 [%]

### Устойчивость к растрескиванию от сжатия

трещины в слое толщиной в зависимости от технологии нанесения отсутствуют

### Температура приготовления раствора

от +5°C до +25°C

### Температура основания и внешняя температура во время работ

от +5°C до +25°C

## характеристики

KLEiB C4 - это минеральная штукатурная смесь белого цвета, готовая к использованию после перемешивания с водой. KLEiB C4 благодаря превосходным рабочим характеристикам - это экономный, очень удобный и простой в использовании продукт. После высыхания образует проницаемый для водяного пара и гидрофобный слой, отличающийся также высокой стойкостью к воздействию атмосферных факторов, ультрафиолетового излучения. Продукт негорючий, водостойкий и морозостойкий.

## подготовка основания

Основание, на которое будет нанесена штукатурка KLEiB C4, должно быть прочным, сухим, ровным и способным выдерживать нагрузки - без повреждений и неровной поверхности, так как эти дефекты могут быть заметны после нанесения штукатурки. Необходимые ремонты основания следует выполнять соблюдая соответствующий перерыв перед грунтовкой (около 1 суток). Поверхность загрунтовать препаратом KLEiB C3 и после его высыхания (не более 72 часов) наносить штукатурку KLEiB C4.

## подготовка раствора

Для приготовления раствора следует высыпать все содержимое мешка в емкость с отмеренным количеством воды, а затем смешивать раствор до получения однородной массы без комков. Для этого рекомендуется воспользоваться механическими средствами, а именно дрелью с миксером. Раствор готов к использованию через 5 минут, после повторного перемешивания. Приготовить порции, которые будут использованы в течение около 2 часов. Рекомендуется перемешивать несколько мешков одновременно; желательно из одного смешивания покрыть всю необходимую поверхность. Не добавлять воды больше, чем указано в инструкции, так как это может негативно повлиять на характеристики продукта: цвет, повышенную усадку, уменьшение прочности, увеличение времени связывания и т.д. Не добавлять других составляющих, например: песок, цемент и т.п.

## способ применения

Штукатурку KLEiB C4 наносить вручную, шпателем из нержавеющей стали. Затирать после одинакового промежутка времени с момента нанесения и всегда таким же способом. Рекомендуется проводить работы на данной поверхности в одном технологическом цикле (без перерывов). Работы выполнять в течение 72 часов с момента грунтования поверхности. Поверхность, на которую наносится штукатурка, следует защитить от дождя, сильного ветра и солнца (использовать сетки или защитную пленку). Примечание: Рекомендуется наносить штукатурку на данную поверхность смесью из одной производственной серии (даты), в одинаковых условиях и таким же способом. Рекомендуется особо старательная подготовка основания. Все неровности могут вызвать неравномерное распределение зерен, заметное даже после покраски фасадной краской, в том числе разницу в цвете. Штукатурка KLEiB C4 является элементом системы утепления KLEiB KLEiB W. Ее параметры удастся использовать максимально при условии применения с другими элементами системами, в соответствии с технологией ее выполнения. **Производитель гарантирует качество изделия, но не влияет на способ его применения. Приведенная выше информация не может заменить профессиональной подготовки исполнителя и не освобождает его от необходимости применения правил строительного искусства и соблюдения требований техники безопасности и охраны труда. В случае возникновения каких-либо сомнений рекомендуется провести собственные испытания или обратиться к техническим специалистам компании KLEiB sp. z o.o.**

## \*расход

Приблизительный расход составляет 2,4-2,7 кг/м<sup>2</sup>.

## инструменты

Дрель с миксером, стальной шпатель, мастерок. Инструменты следует чистить чистой водой, сразу же после использования.

## хранение и транспорт

Транспортировать и хранить смесь в герметично закрытых мешках, в сухом месте (желательно на поддонах). Предохранять от попадания влаги. Срок хранения смеси при соблюдении указанных требований составляет 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.