

ГРУНТУЮЩИЙ ПРЕПАРАТ

для грунтования армирующего
слоя под штукатурку

C3

KLEIB C3 - это элемент из набора изделий для утепления зданий системой KLEIB, в соответствии с Техническим аттестатом AT-15-8239/2013, и системой KLEIB в соответствии с Техническим аттестатом AT-15-8895/2013.

KLEIB C3 - это грунтовочный препарат, предназначенный для подготовки основания перед нанесением мозаичной, силиконовой или тонкослойной минеральной и акриловой штукатурки. Является неотъемлемым элементом набора для утепления стен зданий системой KLEIB и KLEIB W.



вес нетто	штук на поддоне	расход*
15 кг	44	В среднем приблизительно 0,25 - 0,35 кг/м ²

Удобное и экономное
использование

Укрепляет основание
и регулирует процесс
впитывания

Для применения внутри
и снаружи зданий

Экологический

без запаха

технические характеристики

Объемная плотность

1,71 ± 10% [г/см³]

Содержание сухого вещества

71,4 (-3,6/+7,1) [%]

Содержание пепла в темп. 450°С

84,4 ÷ 93,2

Zawartość popiołu в темп. 900°С

56,3 ÷ 62,3

Температура основания и среды во время проведения работ

от +5 до +25

характеристики

KLEIB C3 - это готовый к применению препарат, производимый на базе акриловой смолы и минерального наполнителя. Это препарат с низким расходом, удобный и легкий в использовании. Содержание наполнителя в растворе придает поверхности шероховатость, которая облегчает нанесение следующих слоев, а также увеличивает поверхность контакта штукатурки с основанием. Создает временную защиту фасада - в течение года защищает неоштукатуренный фасад от атмосферных факторов без микробиологической защиты. Грунтующий препарат KLEIB C3 доступен в белом цвете и цвете согласно предложению компании KLEIB или любом цвете на базе неорганических пигментов, после согласования с лабораторией цветов компании KLEIB.

подготовка основания

Основание должно быть устойчивым, ровным и способным выдерживать нагрузки, то есть достаточно крепким, очищенным от слоев и материалов, могущих ослабить адгезию препарата, особенно от пыли, грязи, извести, масел, жиров, воска, остатков масляной и эмульсионной краски.

подготовка препарата

Грунтующий препарат KLEIB C3 поставляется в готовом к использованию виде. Запрещается соединять его с другими материалами, разбавлять или сгущать. После открытия ведерка его содержание следует перемешать для получения однородной консистенции.

способ применения

Грунтовочный препарат KLEIB C3 следует распределить по подготовленному основанию при помощи кисточки, равномерно по всей поверхности. Грунтование армирующего слоя системы утепления можно начинать не ранее 72 часов от ее выполнения. Не наносить массу в температуре ниже +5°. Нанесение штукатурки можно начинать после полного высыхания массы, однако не позже 3 месяцев от грунтования (не в зимний период). После истечения этого времени перед нанесением штукатурки необходимо повторно проверить способность основания выдерживать нагрузки и в случае необходимости повторно загрунтовать. **Производитель гарантирует качество изделия, но не влияет на способ его применения. Приведенная выше информация не может заменить профессиональной подготовки исполнителя и не освобождает его от необходимости применения правил строительного искусства и соблюдения требований техники безопасности и охраны труда. В случае возникновения каких-либо сомнений рекомендуется провести собственные испытания или обратиться к техническим специалистам компании KLEIB sp. z o.o.**

расход

Средний расход составляет 0,25-0,35 кг/м².

инструменты

Малярная кисточка. Инструменты следует чистить чистой водой, сразу же после использования.

хранение и транспорт

KLEIB C3 следует хранить и транспортировать в плотно закрытых ведерках, в сухих условиях, при плюсовой температуре (от +5°С до +25°С). Предохранять от перегрева. Нельзя оставлять начатые открытые упаковки. Срок годности массы составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке.

KLEIB
PROFESSIONAL

Продукция отвечает Техническому аттестату AT-15-8239/2013 и AT-15-8895/2013.
Польская декларация соответствия № 1/2013 и № 2/2013.