

СИЛИКОНОВАЯ ШТУКАТУРКА

“барашек” для применения
снаружи зданий

C7

KLEIB C7 - это элемент из набора изделий для утепления зданий системой KLEIB, в соответствии с Техническим аттестатом AT-15-8239/2013, и системой KLEIB в соответствии с Техническим аттестатом AT-15-8895/2013. Технические аттестаты выданы Институтом строительной техники в Варшаве.

KLEIB C7 силиконовая штукатурка - это высококачественная водная, благородная тонкослойная штукатурная масса, предназначенная для выполнения прочных слоев на различной ровной и способной выдерживать нагрузки поверхности, таких как цементно-известковая и цементная штукатурка, бетон, песчаник и т.п., а также несущие силиконовые покрытия.

вес нетто	штук на поддоне	расход*
15 кг	44	В среднем приблизительно 2,2 - 3,4 кг/м ²

- гидрофобизация и полная микробиологическая защита покрытия
- стойкость к загрязнениям
- устойчивость к выцветанию и погодным условиям
- возможность нанесения с помощью гидродинамического распыления
- для наружных
- паропроницаемая

технические характеристики

Объемная плотность

1,91 ± 10% [г/см³]

Содержание сухого вещества

83,3% (-4,2/+8,3) [%]

Содержание пепла в темп. 450°С

87,0 ÷ 96,2

Zawartość popiołu в темп. 900°С

56,9 ÷ 62,9

Устойчивость к растрескиванию от сжатия

трещины в слое толщиной равной диаметру самого крупного зерна отсутствуют

Температура приготовления раствора

от +5°С до +25°С

Температура основания и среды во время проведения работ

от +5°С до +25°С

KLEIB
PROFESSIONAL

характеристики

Препарат KLEIB C7 базируется на вяжущем в форме водной силиконовой, акрил-стирольной и силиконовой дисперсии, создает прочно связанное с основанием покрытие, характеризующееся превосходной паропроницаемостью. Штукатурка KLEIB C7 характеризуется превосходной стойкостью к атмосферным условиям. Благодаря водной силиконовой дисперсии, составляющей основное вяжущее в штукатурке KLEIB C7, покрытие имеет высокие гидрофобные свойства и устойчиво к загрязнениям. Ее можно красить в любой цвет согласно предложению компании KLEIB или любой цвет на базе неорганических пигментов, после согласования с лабораторией цветов компании KLEIB. Благодаря применению исключительно пигментных паст на базе неорганических пигментов для окраски KLEIB C7, цвета на фасаде не выцветают, так как имеют высокую устойчивость к воздействию света, ультра-фиолетового излучения и вымывание дождем. KLEIB C7 имеет полную микробиологическую защиту от развития водорослей и грибов на фасаде.

подготовка основания

Основание должно быть чистым, сухим, очищенным от жира и пыли. Трещины и брак должны быть отремонтированы и заполнены. Штукатурку следует наносить на крепкое, плотное основание, способное выдерживать нагрузки. Поверхность нанесения следует тщательно очистить от пыли, а затем помыть водой. В случае слишком высокого впитывания жидкостей в основание или его осыпания, поверхность следует загрунтовать препаратом KLEIB G2 один или два раза для достижения соответствующей впитывающей способности и стойкости к нагрузкам. Основания с соответствующей впитывающей способностью и стойкостью к нагрузкам перед нанесением штукатурки KLEIB C7 следует загрунтовать средством KLEIB C3 с кварцевым наполнителем. Штукатурку KLEIB C7 следует наносить на свежую цементную, цементно-известковую штукатурку после как минимум 14 дней на предварительно загрунтованную средством KLEIB C3 поверхность, а на свежий бетон после как минимум 90 дней на предварительно загрунтованную средством KLEIB C3 поверхность.

способ применения

KLEIB C7 перед использованием тщательно перемешать при помощи миксера на низких оборотах для распределения консистенции. Штукатурку следует наносить при помощи шпателя из нержавеющей стали на толщину зерна. После нескольких минут, в зависимости от погодных условий, разровнять поверхность шпателем из ПВХ. Штукатурку следует наносить при температуре воздуха и основания от +5°С до +25°С. Во время нанесения и высыхания штукатурки защитить поверхность, на которую наносится препарат, от прямого воздействия солнечных лучей, дождя и сильного ветра. Время высыхания от 12 до 48 часов. Штукатурку KLEIB C7 можно наносить гидродинамическим распылением. Для получения одинакового цвета на одной поверхности следует смешать ведро штукатурки/краски друг с другом в большом растворном ящике. KLEIB C7 - это элемент системы утепления KLEIB и KLEIB W. Параметры препарата удастся использовать максимально при условии его применения с другими элементами системами, в соответствии с технологией ее выполнения. **Внимание! Рекомендуется наносить штукатурку на данную поверхность смесь из одной производственной серии (даты), в одинаковых условиях и таким же способом. Рекомендуется особо старательная подготовка основания. Все неровности могут вызвать неравномерное распределение зерен, заметное даже после покраски фасадной краской, в том числе разницу в цвете.** Следует помнить, что оттенок цвета зависит от типа препарата (штукатурка и акриловые, силикатные, силиконовые и силиконовые краски), его фактуры, типа дозируемых пигментных паст, условий применения и параметров основания. Представленные карты цветов в образцах KLEIB служат только примером и могут незначительно отличаться оттенком от образца из-за печатной технологии. **Производитель гарантирует качество изделия, но не влияет на способ его применения. Приведенная выше информация не может заменить профессиональной подготовки исполнителя и не освобождает его от необходимости применения правил строительного искусства и соблюдения требований техники безопасности и охраны труда. В случае возникновения каких-либо сомнений рекомендуется провести собственные испытания или обратиться к техническим специалистам компании KLEIB sp. z o.o.**

расход

Около 2,2 – 2,7 кг/м² при толщине зерна 1,5 мм и около 3,0 – 3,4 кг/м² при толщине зерна 2,0 мм.

инструменты

Шпатель стальной, шпатель из ПВХ, дрель с миксером (на медленных оборотах). Инструменты следует чистить чистой водой, сразу же после использования.

хранение и транспорт

Штукатурку следует хранить и перевозить в плотно закрытых оригинальных упаковках, в температуре от +5°С до +25°С. Срок годности штукатурки составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке.

Продукция отвечает Техническому аттестату AT-15-8239/2013 и AT-15-8895/2013.
Польская декларация соответствия № 1/2013, № 2/2013.

