

ЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА БЕЛАЯ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

Экологическая с исключительно слабым запахом

Q123

KLEIB Q123 это белая экологическая краска для интерьера, на основе натурального связующего, производного целлюлозы. Предназначена для покраски поверхностей внутри зданий, особенно для покраски потолков и стен, подвергающихся воздействию влаги, таких как кухни, ванные комнаты, подвалы и т. д.

вес нетто	штук на поддоне	средний расход
10 литров	44	0,10 - 0,12 л/м² при однократном нанесении



- экологическая, на основе натурального связующего
- краска с исключительно слабым запахом
- устойчивая к сухому трению
- возможность нанесения с помощью гидродинамического распыления
- для покраски потолков и стен, подверженных воздействию влаги: кухни, ванные комнаты, подвалы

Технические характеристики

Объемная плотность

1,56-1,60 г/см³

Время высыхания

мин. 2 часа

Использование поверхности

через 24 часа

Сопrotивление сухому трению по PN-C-81914:2002

Отсутствие следов пигмента на черной ткани

Температура основания и окружающей среды во время работ

от +5°C до +25°C

свойства

KLEIB Q123 имеет отличную укрывистость и белизну, образует ровное, матовое покрытие. Ее покрытие устойчиво к сухому трению в соответствии с PN-C-81914:2002. Эта краска имеет исключительно слабый запах.

подготовка основания

Основание под краску KLEIB Q123 должно быть чистым, сухим, без жирных пятен и пыли. Царапины и полости должны быть заполнены и выровнены. Краску следует наносить на прочные, плотные основания. Окрашиваемые поверхности необходимо тщательно обеспылить, а затем смыть водой. Стены, покрашенные меловой краской, и осыпающееся основание следует промыть водой, а затем нанести глубоко проникающую грунтовку KLEIB G2. Гипсокартон перед покраской рекомендуется загрунтовать препаратом KLEIB G1. Особенно важно загрунтовать соединения панелей и мест, частично покрытых гипсовым раствором, поскольку использование грунтовки KLEIB G1 выравнивает впитывающую способность основания и предотвращает образование потеков при покраске.

подготовка краски

Краска KLEIB Q123 поставляется в готовом к применению виде. Ее нельзя смешивать с другими материалами. После открытия ведерка его содержимое следует тщательно перемешать для однородности консистенции.

способ применения

При нанесении первого слоя краску KLEIB Q123 можно до 5% разбавить водой. Второй следует наносить без разбавления. Краску следует наносить при температуре воздуха и основания от +5°C до +25°C. Последующие слои рекомендуется наносить по истечении не менее 4 часов. Краску можно наносить с помощью гидродинамического распыления. Свежие цементно-известковые штукатурки перед покраской должны быть выдержаны, по крайней мере, 6 недель. Следует соблюдать общую технологию покраски стен красками.

расход

В среднем расходуется, в зависимости от впитывающей способности основания, при однократной покраске гладкой поверхности 0,10 - 0,12 л/м².

инструменты

Валик, малярная кисть, аппарат для распыления краски. Инструменты следует очищать чистой водой прежде, чем краска засохнет.

хранение и транспортировка

Краску KLEIB Q123 следует хранить и перевозить в плотно закрытых ведрах, в сухих условиях, при плюсовой температуре (5°C - 25°C). Предохранять от перегрева. Не оставляйте открытыми вскрытых упаковок. Срок годности краски для использования составляет 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

KLEIB[®]
PRO COLOR

Изделие имеет Гигиенический сертификат