

КРАСКА ФАСАДНАЯ АКРИЛОВАЯ

полная микробиологическая защита

Q1

KLEIB Q1 – это элемент из набора изделий для утепления зданий системой KLEIB, в соответствии с Техническим аттестатом AT-8239/2013, выданным Институтом строительной техники в Варшаве.

KLEIB Q1 – это фасадная акриловая краска, предназначенная для покраски тонкослойных минеральных штукатурок в системах утепления KLEIB. Она также подходит для окраски поверхностей, таких как: цементная и цементно-известковая штукатурка, тонкослойная минеральная и дисперсионная штукатурка, а также поверхностей из бетона и волокнистого цемента.

вес нетто	штук на поддоне	расход
10 литров	44	В среднем принимается 0,10 - 0,20 л/м²



- полная микробиологическая защита
- высокое качество покрытия
- высокая устойчивость к воздействию атмосферных условий
- возможность нанесения гидродинамическим напылением
- можно красить в соответствии с образцами KLEIB и в любой цвет, после согласования с лабораторией KLEIB

Технические характеристики

Объемная плотность

1,57 ± 10% [г/см³]

Содержание сухого вещества

68,3 (-3,1/+6,8) [%]

Содержание золы при темп. 450°C

76,6 ÷ 80,6

Содержание золы при темп. 900°C

49,9 ÷ 53,9

Температура основания и окружающей среды во время работы

от +5°C до +25°C

Время высыхания

2 - 4 часа

СВОЙСТВА

KLEIB Q1 представляет собой лакокрасочное покрытие высокого качества, матовое, производимое на основе водной акриловой дисперсии. Краску можно колеровать в соответствии с гаммой цветов компании KLEIB или в любой другой цвет по согласованию с лабораторией KLEIB. KLEIB Q1 обладает высокой устойчивостью к погодным условиям.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть чистым, сухим, очищенным от жира и пыли. Царапины и трещины должны быть отремонтированы и заполнены. Краску следует наносить на прочные, плотные основания. Окрашиваемые поверхности необходимо тщательно обеспылить, а затем промыть водой. Стены, покрашенные известковой или меловой краской, а также осыпающиеся основания необходимо промыть, затем нанести грунт глубокого проникновения KLEIB G2, чтобы укрепить основание и выровнять его впитывающую способность. Свежие цементно-известковые штукатурки, а также недавно выполненные армированные слои в системах утепления перед покраской должны быть выдержаны не менее 6 недель.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Содержимое ведерка тщательно размешать. Краску для первого слоя можно разбавить водой до 10%. Второй слой следует наносить без разбавления. Краску можно наносить валиком, гидродинамическим распылением или кистью. Краску следует наносить при температуре воздуха и основания от +5°C до +25°C. Время высыхания около 2-4 часов, в зависимости от температуры и влажности основания и воздуха. Последующие слои рекомендуется наносить по истечении не менее 4 часов. Инструменты следует чистить водой. **Производитель гарантирует качество изделия, но не влияет на способ его использования. Вышеприведенная информация не может заменить профессиональной подготовки исполнителя и не освобождает его от соблюдения правил строительного мастерства и применения правил техники безопасности и гигиены труда. В случае сомнений рекомендуется провести собственные испытания или связаться со службой технической поддержки KLEIB.**

РАСХОД

В среднем, в зависимости от впитывающей способности основания, при однократной покраске гладкой поверхности расходуется 0,10 - 0,12 л/м².

ИНСТРУМЕНТЫ

Валик, малярная кисть, оборудование для распыления. Инструменты следует вымыть чистой водой перед тем, как краска засохнет.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

KLEIB Q1 следует хранить и транспортировать в плотно закрытых ведрах, в сухих условиях, при температуре от +5°C до +25°C. Беречь от перегрева. Не оставляйте открытой начатую упаковку. Срок годности составляет 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

KLEIB
PROFESSIONAL

Продукция отвечает Техническому аттестату AT-15-8239/2013
Польская декларация соответствия № 1/2013