

ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, ЭКСТРА БЕЛАЯ

стойкая к мокрому истиранию

Q5 EXB

KLEiB Q5 ExB - это экстра белая латексная краска для внутренних работ, предназначенная для окраски цементной, цементно-известковой штукатурки, тонкослойной минеральной и дисперсионной штукатурки, оснований из бетона, гипса и гипсокартонных плит.



вес нетто	штук на поддоне	расход*
4 л	80	0,10 - 0,12 л/м ² при однократной покраске
10 л	44	

- матовая краска для стен и потолков
- стойкая к мокрому истиранию
- для применения на стандартных строительных основаниях
- водорастворимая
- Производительность даже до 12 м² с литр
- легко наносится вручную и гидродинамическим распылением
- низкая эмиссия запаха

Технические характеристики

Объемная плотность

1,35-1,56 г/см³

Время высыхания

не менее 2 часа

Эксплуатация поверхности

после 24 часов

Стойкость к мокрому истиранию согласно стандарту PN-C-81914:2002

Тип I

Температура основания и внешняя температура во время работ

от +5°C до +25°C

характеристики

KLEiB Q5 ExB - это краска с превосходной кроющей способностью, матовая, на базе водной акриловой дисперсии. Стойкость к истиранию согласно стандарту PN-C-81914:2002. Это краска с очень слабым запахом.

подготовка основания

Основание под краску **KLEiB Q5 ExB** должно быть чистым, сухим, способным выдерживать нагрузки, очищенным от жира и пыли. Трещины и брак должны быть отремонтированы и заполнены. Краску следует наносить на крепкое, плотное основание. Поверхность покраски следует тщательно очистить от пыли, а затем помыть водой. Стены, покрашенные меловой краской, а также осыпающиеся основания следует помыть, затем нанести глубокопроникающую грунтовку **KLEiB G2**. Гипсокартонные плиты перед покраской рекомендуется загрунтовать препаратом **KLEiB G1**. Особо важно загрунтовать соединения плит и места, частично покрытые гипсовым раствором, так как применение грунтовки **KLEiB G1** выравнивает впитываемость основания и предотвращает возникновение полос во время покраски.

подготовка краски

Краска **KLEiB Q5 ExB** поставляется в готовом к использованию виде. Запрещается соединять ее с другими материалами. После открытия ведерка его содержание следует тщательно размешать для получения однородной консистенции.

способ применения

При нанесении первого слоя краску **KLEiB Q5 ExB** можно до 10% разбавить водой. Второй слой наносить не разбавляя. Краску следует наносить при температуре воздуха и основания от +5°C до +25°C. Следующие слои рекомендуется наносить как минимум после 4 часов. Свежая цементно-известковая штукатурка перед покраской должна быть выдержана не менее 6 недель. Соблюдать общую технологию покраски настенной краской. **Производитель гарантирует качество изделия, но не влияет на способ его применения. Приведенная выше информация не может заменить профессиональной подготовки исполнителя и не освобождает его от необходимости применения строительных норм и соблюдения требований техники безопасности и охраны труда. В случае возникновения каких-либо сомнений рекомендуется провести собственные испытания или обратиться к техническим специалистам компании KLEiB sp. z o.o.**

*расход

Средний расход, в зависимости от впитывающей способности основания, при покраске в один слой гладкой поверхности составляет 0,10 - 0,12 л/м².

инструменты

Валик, малярная кисточка, распылители. Инструменты следует чистить чистой водой, перед высыханием краски.

хранение и транспорт

Краску **KLEiB Q5 ExB** следует хранить и транспортировать в плотно закрытых ведерках, в сухих условиях, при плюсовой температуре (от +5°C до +25°C). Предохранять от перегрева. Нельзя оставлять начатые открытые упаковки. Срок годности массы составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке. Матовая белая латексная акриловая краска для стен и потолков.

KLEiB[®]
PRO COLOR

Изделие имеет Гигиенический сертификат.