RU

ШТУКАТУРНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

для внутреннего и наружного использования

- удобное и экономичное использование
- высокая прочность
- отличная адгезия и пластичность
- водонепроницаемый
- морозостойкий

ПРИМЕНЕНИЕ

KLEIB C18 - это штукатурный раствор общего назначения для ручного нанесения традиционных внутренних и внешних штукатурок.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть устойчивое, несущее и чистое, то есть без примесей, которые могут ослабить адгезию раствора. Слишком абсорбирующие поверхности перед нанесением штукатурки должны быть загрунтованы грунтовкой KLEIB G1.

ПОДГОТОВКА РАСТВОРА

Раствор получают путем высыпания сухой смеси в ёмкость с отмерянным количеством воды и размешивания до получения однородной консистенции. Раствор пригоден к употреблению по истечении 5 минут и после повторного размешивания. Готовый раствор следует использовать в течение 5 часов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

KLEIB C18 наносить вручную с помощью шпателя на ранее нанесенный слой обрызга. Выровнять (стянуть) правилом, а затем затирать деревянным или пенопластовым шпателем. Толщина слоя должна составлять 10-20 мм. Защищать только что оштукатуренные поверхности от слишком быстрого высыхания. Инструменты следует чистить водой сразу же после использования.

РАСХОД

Расходуется ок. 20 кг сухого раствора для приготовления 1 м² штукатурки толщиной 10 мм.

ХРАНЕНИЕ

Смесь следует транспортировать и хранить в плотно закрытых мешках, в сухих условиях (лучше всего на поддонах). Срок хранения при соблюдении указанных требований составляет до 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Пропорции смеси	0,15-0,17 л воды на 1 кг раствора
	3,75-4,25 л воды на 25 кг раствора
Время пригодности раствора к использованию	ок. 5 часов.
Температура основания и окружающей среды во время работы	от +5°C до +25°C
Стойкость к температуре во время использования	до +60°C
Минимальная толщина слоя раствора	10 мм
Максимальная толщина слоя раствора	20 мм

C18	вес нетто	штук на поддоне	расход
	25 кг	**54**	**ок. 20 кг сухого раствора для приготовления 1 м² штукатурки толщиной 10 мм**

KLEIB sp. z o.o., Пикутково 43, 87-880 Бжесть Куявски тел./факс: +48 54 233 82 83 | **www.kleib.pl**