

RU

ГРУНТУЮЩИЙ ПРЕПАРАТ

KLEIB®
 PROFESSIONAL


- удобное и экономичное использование
- укрепляет основание и регулирует процесс абсорбции
- экологичный и без запаха

KLEIB C3SIL – это элемент сложной системы внешней тепловой изоляции со штукатурками (ETICS) с торговым названием KLEIB.

EPS
XPS
**Система теплоизоляции
пенополистиролом**

ПРИМЕНЕНИЕ

KLEIB C3SIL – это грунтовой препарат, предназначенный для приготовления основания перед нанесением силиконовых штукатурных покрытий в системе внешней теплоизоляции со штукатурными покрытиями KLEIB.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть стабильным, сухим и несущим, т.е. достаточно прочным, очищенным от слоёв, снижающих адгезию препарата.

ПОДГОТОВКА ПРЕПАРАТА

Препарат поставляется в готовом к употреблению виде. Содержание каждой упаковки следует размешать дрелью на низких оборотах для уравнивания консистенции.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовой препарат KLEIB C3SIL следует наносить на подготовленное основание кистью равномерно по всей поверхности. Грунтование армированного слоя системы теплоизоляции может быть начато после, как минимум 72 часов с момента его приготовления. Нанесение штукатурки поверхности можно начинать после полного высыхания массы, однако, не позднее, чем через 3 месяца после грунтования (не в зимний период). По истечении этого времени поверхность должна быть снова загрунтована. Инструменты следует чистить водой сразу же после использования.

РАСХОД

Расход составляет примерно 0,25-0,35 кг/м².

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

KLEIB C3SIL следует хранить в плотно закрытых ведрах, в сухих условиях, при положительной температуре до 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Объемная плотность	ок. 1,6 е/см ³
Время высыхания	ок. 12 - 48 часов
Температура основания и внешняя температура во время работ	от +5°C до +25°C

C3 SIL	вес нетто	штук на поддоне	расход
	15 кг	44	В среднем предполагается около 0,25-0,35 кг/м ²