# C14 - MAUERMÖRTEL FÜR SCHMALE FUGEN, FÜR DEN INNEN- UND AUSSENBEREICH KLASSE - M10

- beguem und sparsam
- perfekte Haftfähigkeit und Elastizität
- ab 1 mm Schichtdicke
- für bewehrte und nicht bewehrte Mauern
- wasser- und frostbeständig

#### **ANWENDUNGSBEREICHE**

KLEIB PROFESSIONAL C14 zum Ausführen von Tragewänden und Zwischenwänden aus Mauerelementen mit schmalen Fugen und zum Ausgleichen und Verspachteln von Oberflächen. Schichtdicke von 1÷5 mm. Für den Innen- und Außenbereich.

### **VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS**

Die Oberflächen der verbundenen Elemente sollen trocken, stabil, eben und tragfähig, d.h. hinreichend stark und von Schichten gereinigt sein, welche die Haftfähigkeit schwächen könnten. Stark saugende Untergründe sind vorab mit KLEIB PROFESSIONAL G1 zu grundieren.

# **VORBEREITUNG DES MÖRTELS**

Die Mischung in einen Behälter mit abgemessener Menge Wasser schütten und solange mischen, bis eine einheitliche Konsistenz erreicht ist. 5 Minuten reifen lassen und danach erneut mischen.

#### **ANWENDUNG**

Den Mörtel gleichmäßig mit einer Zahnkelle auf der horizontalen Oberfläche der Mauerelemente aufziehen. Den Mörtel auch auf die Stoßflächen auftragen, soweit nicht anders vorgesehen. Jedes weitere Element andrücken und mit einem Gummihammer in die richtige Lage anklopfen.

## **VERBRAUCH**

<u>Wanddicke</u>	Schichtdicke 3 mm Sack von 25 kg	
<u>12 cm</u>	<u>ca. 4 kg/m²</u>	<u>ca. 6,2 m²</u>
<u>18 cm</u>	<u>ca. 6 kg/m²</u>	<u>ca. 4,2 m²</u>
24 cm	<u>ca. 8 kg/m²</u>	<u>ca. 3,1 m²</u>
<u>30 cm</u>	<u>ca. 10 kg/m²</u>	<u>ca. 2,5 m²</u>
<u>36 cm</u>	<u>ca. 12 kg/m²</u>	<u>ca. 2,1 m²</u>

# **LAGERUNG**

In dicht verschlossenen Säcken, in einer trockenen Umgebung bis 12 Monate nach dem auf der Verpackung aufgedruckten Produktionsdatum aufbewahren.

#### **TECHNISCHE ANGABEN**

Mischungsverhältnisse		0,25 ÷ 0,27 L Wasser / 1 kg Trockenmischung 6,25 ÷ 6,75 L Wasser / 25 kg Trockenmischung
Verarbeitungszeit		ca. 3 Stunden
Temperatur	bei der Zubereitung	von +5°C bis +25°C
	des Untergrundes und der Umgebung während der Arbeit	von +5°C bis +25°C
Min. Schichtdicke		1 mm
Max. Schichtdicke		5 mm

<b>~</b> =	PN-EN 998-2:2012	
CE	Anforderungen an Mauermörtel. Teil 3: Mauermörtel.	

15				
Putzmörtel nach Entwurf, für schmale Fugen im Innen- und Außenbereich, in Bauteilen, die den Anforderungen an Konstruktionen unterliegen, für bewehrte und nicht bewehrte Bauteile				
Druckfestigkeit		Klasse M10		
Anfangsscherfestigkeit (Tabellenwert)		≥ 0,30 N/mm²		
Chloridgehalt		0,03% CI		
Brandverhalten		A1		
Wasseraufnahme		0,4 kg/m <sup>2</sup> , min <sup>0,5</sup>		
Wasserdampfdurchlässigkeit (Tabellenwert)		μ 5/20		
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)		0,47 W/mK (λ <sub>10, dry</sub> )		
Korrekturzeit		≥ 7 Minuten		
Bruch	·	≤ 1,0		
Haltbarkeit		Frostbeständig		

Leistungserklärung C14/2014

Das Produkt besitzt das Hygiene-Attest PZH.

Die Bezeichnung KLEIB C ist geschützt.

Kod kreskowy: 5908272625622

Produzent: KLEIB sp. z o.o., ul. Kolejowa 15-17, 87-880 Brześć Kujawski / Polen, Tel. / Fax 0048

54 233 82 83, www.kleib.pl

Hergestellt in: Kleib sp. z o.o., ul. Kolejowa 15-17, 87-880 Brześć Kujawski / Polen

Każdy piktogram powinien zajmować przynajmniej jedną piętnastą powierzchni ujednoliconej etykiety, jednakże minimalna powierzchnia nie może być mniejsza niż 1 cm².

Wymiary etykiet (w milimetrach): co najmniej 74x105



# Niebezpieczeństwo.

Zawiera cement portlandzki. Zawiera wodorotlenek wapnia.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H315 Działa drażniąco na skórę.

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H317 Może powodować reakcje alergiczną skóry.

P102 Chronić przed dziećmi.

P261 Unikać wdychania pyłu.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronna/ochronę oczu /ochronę twarzy.

P303 + P361 + P353 W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć cała zanieczyszczona odzież spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P305 + P351 + P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąc soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Zawiera chrom (VI) poniżej 0,0002% w okresie ważności przechowywania.