PL

ZAPRAWA MURARSKA OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA

do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

- wygodne i ekonomiczne stosowanie
- wysoka wytrzymałość
- doskonała przyczepność i elastyczność
- mrozoodporna

ZASTOSOWANIE

KLEIB C15 jest zaprawą murarską przeznaczoną do murowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych, nośnych, działowych, osłonowych, wykonywanych z pustaków i cegieł ceramicznych, cegieł silikatowych, bloczków z betonu zwykłego i komórkowego, itp. Nadaje się do murowania kondygnacji nadziemnych oraz ścian piwnic i fundamentów. Grubość spoiny wykonanej z zaprawy murarskiej powinna wynosić od 10 do 15 mm.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 min i po ponownym wymieszaniu. Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 3 godz.

SPOSÓB UŻYCIA

KLEIB C15 nanosić na elementy murowane kielnią i lekko je dociskać przestrzegając tradycyjnych zasad technologii murowania. Murować na pełne spoiny. W ścianach przewidzianych do tynkowania należy pozostawić niewypełnioną spoinę (na głębokość 5-10 mm) przy zewnętrznych licach. Grubość spoiny powinna być równomierna dla całej warstwy i powinna wynosić od 10 do 15 mm. Narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.

ZUŻYCIE

Grubość ściany (z cegły pełnej)	Zużycie suchej zaprawy przy grubości spoiny ok. 10 mm
12 cm	ok. 35 kg/m²
25 cm	ok. 100 kg/m²

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Okres przechowywania wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszanki	0,13-0,15 litra wody na 1 kg zaprawy
	3,25-3,75 litra wody na 25 kg zaprawy
Czas zachowania właściwości roboczych	ok. 3 h
Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac	od +5°C do +30°C
Odporność na temperatury w trakcie użytkowania	do +60°C
Minimalna grubość warstwy zaprawy	10 mm
Maksymalna grubość warstwy zaprawy	15 mm

C15	waga netto	sztuk na palecie	grubość ściany (z cegły pełnej)	zużycie
	25 kg	54	12 cm	ok. 35 kg/m² suchej zaprawy przy grub. spoiny ok. 10 mm
			25 cm	ok. 100 kg/m² suchej zaprawy przy grub. spoiny ok. 10 mm

KLEIB sp. z o.o., Pikutkowo 43, 87-880 Brześć Kujawski tel./fax: +48 54 233 82 83 | **www.kleib.pl**