

C18 - PUTZMÖRTEL FÜR MANUELLE VERARBEITUNG FÜR DEN INNEN- UND AUSSENBEREICH

- bequem und sparsam
- sehr gute Haftfähigkeit
- hohe Beständigkeit
- wasser- und frostbeständig

EINSATZ

KLEIB PROFESSIONAL C18 ist ein Putzmörtel für manuelle Verarbeitung zur Ausführung von herkömmlichen Außen- und Innenputzen.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Der Untergrund soll stabil, tragfähig und sauber sein, d.h. frei von Verschmutzungen, welche die Haftfähigkeit des Mörtels schwächen könnten. Stark saugende Untergründe sind vorab mit KLEIB PROFESSIONAL G1 zu grundieren.

VORBEREITUNG DES MÖRTELS

Die Mischung in ein Behälter mit abgemessener Menge Wasser schütten und solange mischen, bis eine einheitliche Konsistenz erreicht ist. 5 Minuten reifen lassen und danach erneut mischen.

VERARBEITUNG

Den Mörtel mit einer Kelle auf den Unterputz manuell aufbringen, mit einer Setzlatte glätten und mit einer Kartätsche oder einem Abziehbrett abziehen. Schichtdicke von 10-20 mm. Frisch verarbeitete Oberflächen sind vor zu schneller Austrocknung zu schützen (z.B. mit Wasser bespritzen).

VERBRAUCH

Durchschnittlich werden ca. 20 kg Trockenmischung pro 1 m², auf je 10 mm Klebeschicht verbraucht.

LAGERUNG

In dicht verschlossenen Säcken, in einer trockenen Umgebung bis 12 Monate nach dem auf der Verpackung aufgedruckten Produktionsdatum aufbewahren.

TECHNISCHE DATEN

Mischungsverhältnisse		0,15 ÷ 0,17 L Wasser / 1 kg Trockenmischung
		3,75 ÷ 4,25 L Wasser / 25 kg Trockenmischung
Verarbeitungszeit		ca. 5 Stunden
Temperatur	bei der Zubereitung	von +5°C bis +25°C
	des Untergrundes und der Umgebung während der Arbeit	von +5°C bis +25°C
Min. Schichtdicke		10 mm
Max. Schichtdicke		20 mm

CE

PN-EN 998-1:2012
Anforderungen an Mauermörtel. Teil 1: Putzmörtel.

15	
Putzmörtel nach Entwurf, für allgemeine Anwendung, für Anwendungen im Innen- und Außenbereich.	
Haftfestigkeit	0,1 N/mm ² – FP:A
Gleitwiderstand in Verkehrsbereichen	Kategorie CSII (1,5÷5,0 N/mm ²)
Schüttdichte in trockenem Zustand	1690 kg/m ³ ±20
Brandverhalten	A1
Wasseraufnahme	W1
Wasserdampfdurchlässigkeit	≤ 9
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	0,67 W/mK ($\lambda_{10, dry}$)
Haltbarkeit	Frostbeständig

Leistungserklärung C18/2015

Das Produkt besitzt das Hygiene-Attest PZH.

Die Bezeichnung KLEIB C ist geschützt.

Kod kreskowy 5908272625196

Produzent: KLEIB sp. z o.o., ul. Kolejowa 15-17, 87-880 Brześć Kujawski / Polen, Tel. / Fax 0048 54 233 82 83, www.kleib.pl

Hergestellt in: Kleib sp. z o.o., ul. Kolejowa 15-17, 87-880 Brześć Kujawski / Polen

Każdy piktogram powinien zajmować przynajmniej jedną piętnastą powierzchni ujednoczonej etykiety, jednakże minimalna powierzchnia nie może być mniejsza niż 1 cm².

Wymiary etykiet (w milimetrach): co najmniej 74x105



Niebezpieczeństwo.

Zawiera cement portlandzki. Zawiera wodorotlenek wapnia.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H315 Działa drażniąco na skórę.

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H317 Może powodować reakcje alergiczne skóry.

P102 Chronić przed dziećmi.

P261 Unikać wdychania pyłu.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronna/ochronę oczu /ochronę twarzy.

P303 + P361 + P353 W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P305 + P351 + P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Zawiera chrom (VI) poniżej 0,0002% w okresie ważności przechowywania.