

PREPARAT GRUNTUJĄCY

do gruntowania warstwy zbrojonej
pod wyprawę tynkarską

C3

KLEIB C3 stanowi element zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń budynków systemem KLEIB zgodnie z Aprobata Techniczna AT-15-8239/2013 oraz systemem KLEIB W zgodnie z Aprobata Techniczna AT-15-8895/2013.

KLEIB C3 jest podkładowym preparatem gruntującym przeznaczonym do przygotowania podłoża przed położeniem tynków mozaikowych, cienkowarstwowych tynków mineralnych, akrylowych, siloksanowych i silikonowych. Stanowi on nieodłączny element zestawu ociepleń ścian budynków systemem KLEIB i KLEIB W.

waga netto	sztuk na palecie	zużycie*
15 kg	44	Średnio przyjmuje się ok. 0,25 - 0,35 kg/m ²



wygodne i ekonomiczne
stosowanie

wzmacnia podłoże
i reguluje
proces chłonności

do stosowania wewnątrz
i na zewnątrz

ekologiczny

bezzapachowy

właściwości

KLEIB C3 jest gotowym do użycia preparatem, produkowanym na bazie żywicy akrylowej i wypełniacza mineralnego. Jest to produkt wydajny, bardzo wygodny i łatwy w użyciu. Zawartość kruszywa w roztworze nadaje zagruntowanej powierzchni chropowatość, która ułatwia nakładanie kolejnych warstw, a także zwiększa powierzchnię połączenia tynku z podłożem. Tworzy tymczasowa ochronne dla elewacji - przez rok czasu stanowi ochronne nieotynkowanej elewacji przed warunkami atmosferycznymi bez ochrony mikrobiologicznej. Preparat gruntujący KLEIB C3 dostępny jest w kolorze białym i można go barwić na kolor zgodny z wachlarzem kolorów KLEIB lub dowolny kolor na bazie pigmentów nieorganicznych po uzgodnieniu z laboratorium KLEIB.

przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność preparatu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej.

przygotowanie preparatu

Preparat gruntujący KLEIB C3 dostarczany jest w postaci gotowej do użycia. Nie wolno go łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Po otwarciu wiaderka jego zawartość należy przemieszać w celu wyrównania konsystencji.

sposób użycia

Preparat gruntujący KLEIB C3 należy rozprowadzić na przygotowanym podłożu przy pomocy pędzla, równomiernie na całej powierzchni. Gruntowanie warstwy zbrojonej systemu ociepleń można rozpocząć po minimum 72 godzinach od jej wykonania. Nie należy układać masy w temperaturze poniżej +5° C. Tynkowanie powierzchni można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu masy, jednak nie później niż do 3 miesięcy od zagruntowania (poza okresem zimowym). Po upływie tego czasu należy ponownie zweryfikować nośność podłoża przed tynkowaniem i w razie konieczności zagruntować ponownie. (uzgodniono - sformułowanie wymaga korekty). **Producent gwarantuje jakość wyrobu lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Powyższe informacje nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go od stosowania reguł sztuki budowlanej oraz stosowania zasad BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się przeprowadzenie własnych prób lub kontakt z obsługą techniczna KLEIB sp. z o.o.**

*zużycie

Średnio zużywa się 0,25 - 0,35 kg/m².

narzędzia

Pędzel malarski. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

przechowywanie i transport

KLEIB C3 należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (od +5° C do +25° C). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Wyrób zgodny z Aprobata Techniczna AT-15-8239/2013 oraz AT-15-8895/2013. Wyrób posiada Atest Higieniczny.

Dane techniczne

Gęstość objętościowa

1,71 ± 10% [g/cm³]

Zawartość suchej substancji

71,4 (-3,6/+7,1) [%]

Zawartość popiołu w temp. 450°c

84,4 - 93,2

Zawartość popiołu w temp. 900°c

56,3 - 62,3

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac

od +5°C do +25°C

KLEIB
PROFESSIONAL