



RU

## ШТУКАТУРНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ для внутреннего и наружного использования

**KLEiB**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

- удобное и экономичное использование
- высокая прочность
- отличная адгезия и пластичность
- водонепроницаемый
- морозостойкий

### ПРИМЕНЕНИЕ

KLEiB C18 - это штукатурный раствор общего назначения для ручного нанесения традиционных внутренних и внешних штукатурок.

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть устойчивое, несущее и чистое, то есть без примесей, которые могут ослабить адгезию раствора. Слишком абсорбирующие поверхности перед нанесением штукатурки должны быть грунтованы грунтовкой KLEiB G1.

### ПОДГОТОВКА РАСТВОРА

Раствор получают путем высыпания сухой смеси в ёмкость с отмерянным количеством воды и размешивания до получения однородной консистенции. Раствор пригоден к употреблению по истечении 5 минут и после повторного размешивания. Готовый раствор следует использовать в течение 5 часов.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

KLEiB C18 наносить вручную с помощью шпателя на ранее нанесенный слой обрызга. Выровнять (стянуть) правилом, а затем затирать деревянным или пенопластовым шпателем. Толщина слоя должна составлять 10-20 мм. Защищать только что оштукатуренные поверхности от слишком быстрого высыхания. Инструменты следует чистить водой сразу же после использования.

### РАСХОД

Расходуется ок. 20 кг сухого раствора для приготовления 1 м<sup>2</sup> штукатурки толщиной 10 мм.

### ХРАНЕНИЕ

Смесь следует транспортировать и хранить в плотно закрытых мешках, в сухих условиях (лучше всего на поддонах). Срок хранения при соблюдении указанных требований составляет до 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Пропорции смеси	0,15-0,17 л воды на 1 кг раствора
	3,75-4,25 л воды на 25 кг раствора
Время пригодности раствора к использованию	ок. 5 часов.
Температура основания и окружающей среды во время работы	от +5°C до +25°C
Стойкость к температуре во время использования	до +60°C
Минимальная толщина слоя раствора	10 мм
Максимальная толщина слоя раствора	20 мм

C18	вес нетто	штук на поддоне	расход
	<b>25 кг</b>	<b>54</b>	<b>ок. 20 кг сухого раствора для приготовления 1 м<sup>2</sup> штукатурки толщиной 10 мм</b>