

## C21 - ZEMENTESTRICHMÖRTEL (ESTRICH)

- bequem und sparsam
- sehr gute Haftfähigkeit
- hohe Beständigkeit
- geringe Schrumpfung
- wasser- und frostbeständig

### ANWENDUNGSBEREICHE

KLEIB PROFESSIONAL C21 zur **Ausführung von Fußbodenuntergründen und -belägen (Estriche) in weniger belasteten Räumen, mit der Schichtdicke von 10-80 mm, im Innenbereich** auf mineralischen Untergründen aller Art. Der Mörtel kann als Fußbodenschicht auf Feuchtigkeits- oder Thermoisolierung mit min. Schichtdicke von 40 mm und bei Bodenheizung - 60 mm verwendet werden. Der Mörtel kann auch zum lokalen Ausgleichen der Oberflächen und für die Instandsetzung von Untergründen (Ausfüllen von Fehlstellen) mit Schichten von 10-80 mm verwendet werden.

### VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Der Untergrund soll stabil, tragfähig und sauber sein, d.h. frei von Verschmutzungen, welche die Haftfähigkeit des Mörtels schwächen könnten. Stark saugende Untergründe sind vorab mit KLEIB PROFESSIONAL G1 zu grundieren.

### ZUBEREITUNG DES MÖRTELS

Die Mischung in einen Behälter mit abgemessener Menge Wasser schütten und solange mischen, bis eine einheitliche Konsistenz erreicht ist. 5 Minuten reifen lassen und danach erneut mischen.

### VERARBEITUNG

Den Mörtel mit einer Kelle oder einem Spachtel fest andrückend und einreibend aufziehen. Der aufgetragene Mörtel ist in den ersten 2 Tagen vor zu schneller Austrocknung zu schützen.

### VERBRAUCH

Durchschnittlich werden ca. 2 kg Trockenmischung pro 1 m<sup>2</sup>, auf je 1 mm Klebeschicht verbraucht.

### LAGERUNG

In dicht verschlossenen Säcken, in einer trockenen Umgebung bis 12 Monate nach dem auf der Verpackung aufgedruckten Produktionsdatum aufbewahren.

### TECHNISCHE DATEN

Mischungsverhältnisse		0,11 ÷ 0,13 L Wasser / 1 kg Trockenmischung
		2,75 ÷ 3,25 L Wasser / 25 kg Trockenmischung
Verarbeitungszeit		ca. 4 Stunden
Temperatur	bei der Zubereitung	von +5°C bis +25°C
	des Untergrundes und der Umgebung bei der Verarbeitung	von +5°C bis +25°C
Min. Schichtdicke		10 mm
Max. Schichtdicke		80 mm

CE 15	PN-EN 13813:2003 Estrichmörtel, Estrichmassen und Estriche Estrichmörtel und Estrichmassen Eigenschaften und Anforderungen.	
	Zur Ausführung von Bodenuntergründen auf Zementbasis, für Innenbereiche geeignet.	
Druckfestigkeit	Klasse C25 ( $\geq 25$ N/mm <sup>2</sup> )	
Biegezugfestigkeit	Klasse F5 ( $\geq 5$ N/mm <sup>2</sup> )	
Verschleißwiderstand	Klasse A12	
Oberflächenhärte	Klasse SH50	
Absonderung von korrosiven Substanzen	CT	
Brandverhalten	A1 <sub>F1</sub>	

Leistungserklärung C21/2015

Das Produkt besitzt das Hygiene-Attest PZH.

Die Bezeichnung KLEIB C ist geschützt.

**Kod kreskowy:** 5908272625226

**Produzent:** KLEIB sp. z o.o., ul. Kolejowa 15-17, 87-880 Brześć Kujawski / Polen, Tel. / Fax 0048 54 233 82 83, [www.kleib.pl](http://www.kleib.pl)

**Hergestellt in:** Kleib sp. z o.o., ul. Kolejowa 15-17, 87-880 Brześć Kujawski / Polen

Każdy piktogram powinien zajmować przynajmniej jedną piętnastą powierzchni ujednoczonej etykiety, jednakże minimalna powierzchnia nie może być mniejsza niż 1 cm<sup>2</sup>.

**Wymiary etykiet (w milimetrach):** co najmniej 74x105

**Niebezpieczeństwo.**  
Zawiera cement portlandzki.

**H335** Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

**H315** Działa drażniąco na skórę.

**H318** Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

**H317** Może powodować reakcje alergiczna skóry.

**P102** Chronić przed dziećmi.

**P261** Unikać wdychania pyłu.

**P280** Stosować rękawice ochronne/odzież ochronna/ochronę oczu /ochronę twarzy.

**P303 + P361 + P353** W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczona odzież spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

**P333 + P313** W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

**P305 + P351 + P338** W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Zawiera chrom (VI) poniżej 0,0002% w okresie ważności przechowywania.