

RU

KLEiB[®]
PROFESSIONAL

СИЛИКАТНО-СИЛИКОНОВАЯ ШТУКАТУРКА С ТЕКСТУРОЙ «БАРАШЕК»



- гидрофобизация и полная микробиологическая защита
- устойчивость к загрязнениям
- паропроницаемость
- полная устойчивость к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- возможность применения гидродинамического распыления
- доступная белая окраска и в цветовой палитре компании KLEiB

KLEiB C6 – это элемент сложной системы внешней тепловой изоляции (ETICS).

EPS
XPS

Система теплоизоляции
пенополистиролом

ПРИМЕНЕНИЕ

Штукатурка предназначена для выполнения защитной и декоративной штукатурки с текстурой «барашек» в сложной системе внешней тепловой изоляции в отношении штукатурок (ETICS) с торговым названием KLEiB. Она может использоваться на любом минеральном, ровном и способном выдерживать нагрузки основании.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть стабильным, сухим и ровным – без повреждений и неровностей поверхности, поскольку эти дефекты могут быть видимыми после укладки штукатурки. Поверхность загрунтовать препаратом KLEiB C3S и после того, когда он высохнет (не позднее, чем за 72 часа) накладывать штукатурку.

ПОДГОТОВКА ШТУКАТУРНОЙ МАССЫ

Штукатурка поставляется готовой к использованию. Содержание каждой упаковки следует размешать дрелью на низких оборотах для уравнивания консистенции

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурку наносить вручную шпателем из нержавеющей стали на толщину зерна наполнителя. Затем разровнять при помощи шпателя из ПВХ сразу же с момента нанесения и всегда одинаковым способом. Рекомендуется проводить работу на данной поверхности в одном технологическом цикле (без перерывов). Работы проводить не позднее, чем за 72 часа от грунтовки поверхности. Во время нанесения и сушки штукатурки защищать эту поверхность от прямых солнечных лучей, дождя и сильного ветра. Штукатурку KLEiB C6 можно наносить гидродинамическим распылением. Инструмент чистить водой сразу же после использования.

РАСХОД

До 2,5 кг/м² для максимальной толщины зерна 1,0 мм
До 3,0 кг/м² для максимальной толщины зерна 1,5 мм
До 3,5 кг/м² для максимальной толщины зерна 2,0 мм

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

KLEiB C6 следует хранить в плотно закрытых ведрах, в сухих условиях, при положительной температуре до 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Объемная плотность	ок. 1,90 г/см ³
Открытое время	ок. 20 минут
Время высыхания	ок. 12-48 часов
Температура основания и внешняя температура во время работ	от +8°C до +25°C

C6	вес нетто	штук на поддоне	расход
	15 кг	44	до 2,5 кг/м ² при максимальном размере зерна 1,0 мм до 3,0 кг/м ² при максимальном размере зерна 1,5 мм до 3,5 кг/м ² при максимальном размере зерна 2,0 мм