

RU

СИЛОКСАНОВАЯ ШТУКАТУРКА

KLEiB[®]
 PROFESSIONAL


- гидрофобизация и полная микробиологическая защита от развития водорослей и грибов
- очень высокая стойкость к загрязнениям
- устойчивость к выцветанию и погодным условиям
- возможность применения гидродинамического распыления
- доступна белого цвета и цвета согласно цветовой гамме kleib

KLEiB C8 это элемент сложной системы внешней тепловой изоляции (ETICS) с торговым названием KLEiB.

EPS
XPS
**Система теплоизоляции
пенополистиролом**

ПРИМЕНЕНИЕ

Штукатурка предназначена для выполнения защитной и декоративной штукатурки о структуре «барашка» в системе внешней тепловой изоляции со штукатурками (ETICS) с торговым названием KLEiB. Она может использоваться на любом минеральном, акриловом и силиконовом основании, ровном и способном выдерживать нагрузки.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть стабильным, сухим и ровным – без повреждений и неровностей поверхности, поскольку эти дефекты могут быть видимыми после укладки штукатурки. Поверхность загрунтовать препаратом KLEiB C3 и после того, когда он высохнет (не позднее, чем за 72 часа) накладывать штукатурку. На цементную и цементно-известковую штукатурку KLEiB C8 можно наносить после, как минимум 14 дней после их укладки, а на бетонную поверхность, как минимум 90 дней после её укладки. **Примечание: Рекомендуется наносить штукатурку на данную поверхность смесью из одной производственной серии (даты), при тех же условиях и таким же способом.**

ПОДГОТОВКА ШТУКАТУРНОЙ МАССЫ

Штукатурка поставляется в готовом к употреблению виде. Содержание каждой упаковки следует размешать дрелью на низких оборотах для уравнивания консистенции.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурку наносить вручную шпателем из нержавеющей стали на толщину зерна наполнителя. Затем разровнять поверхность шпателем из ПВХ в одинаковое время с момента нанесения и всегда таким же образом. Рекомендуется проводить работы на данной поверхности в одном технологическом цикле (без перерывов). Работы проводить не позднее, чем за 72 часа от грунтовки поверхности. Во время нанесения и высыхания штукатурки следует защитить поверхность от прямого воздействия солнечных лучей, дождя и сильного ветра. Штукатурку KLEiB C8 можно наносить гидродинамическим распылением. Инструменты следует чистить водой сразу же после использования.

РАСХОД

До 2,1 кг/м² при максимальном размере зерна 1,0 мм
 До 2,5 кг/м² при максимальном размере зерна 1,5 мм
 До 3,2 кг/м² при максимальном размере зерна 2,0 мм

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

KLEiB C8 следует хранить в плотно закрытых ведрах, в сухих условиях, при положительной температуре до 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Объемная плотность	ок. 1,90 г/см ³
Открытое время	ок. 20 минут
Время высыхания	ок. 12-48 часов
Температура основания и внешняя температура во время работ	от +5°C до +25°C

C8	вес нетто	штук на поддоне	расход
	15 кг	44	До 2,1 кг/м ² при максимальном размере зерна 1,0 мм До 2,5 кг/м ² при максимальном размере зерна 1,5 мм До 3,2 кг/м ² при максимальном размере зерна 2,0 мм