



## ГРУНТУЮЩИЙ ПРЕПАРАТ

### универсальный

- для внутренних и фасадных работ
- выравнивает впитывающую способность основания перед нанесением краски
- для оснований перед приклеиванием настенной и напольной керамической плитки
- экологичный
- без запаха

### ПРИМЕНЕНИЕ

KLEiB G1 - это готовый к использованию грунтовой препарат для применения на всех впитывающих и пористых поверхностях, таких как: гипсовые и гипсокартонные плиты, гипсовая, цементная и цементно-известковая штукатурка, основания из бетона, газобетон, керамика. Благодаря своей способности выравнивать впитывающую способность основания, препарат KLEiB G1 особенно рекомендуется применять на поверхностях, для которых это необходимо, например: поверхность частично покрытая гипсокартонными плитами и гипсом. Препарат рекомендуется применять также на основания перед приклеиванием керамической плитки на стены и пол. KLEiB G1 также укрепляет осыпающиеся поверхности. Для старых и сильно осыпающихся поверхностей рекомендуем применять глубокопроникающую грунтовку KLEiB G2.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

KLEiB G1 - это негорючий, водорастворимый, щелочестойкий, экологичный препарат без запаха, который можно применять как для внутренних, так и для наружных работ. Средство укрепляет поверхность основания и регулирует процесс впитывания, уменьшает расход краски и значительно улучшает адгезию клея к глазури. После высыхания остается полностью прозрачным. Устойчивый к высокой щелочности основания, не содержит токсичных веществ. Поверхность, обработанная препаратом, устойчива к воздействию температуры от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+70^{\circ}\text{C}$ .

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

KLEiB G1 следует наносить на сухую, очищенную от пыли, жиров, масла, смазки и непроницаемых малярных покрытий поверхность.

### ПОДГОТОВКА ПРЕПАРАТА

KLEiB G1 поставляется в готовом виде. Запрещается соединять его с другими материалами, загущать или растворять. Содержимое упаковки перед употреблением вымешать.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

KLEiB G1 можно наносить кисточкой или валиком на основание температурой от  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+25^{\circ}\text{C}$ . Основание с высокой впитывающей способностью или очень разбитое рекомендуется грунтовать два раза. Загрунтованная поверхность готова к дальнейшей эксплуатации после около 24 часов от нанесения препарата. **Производитель гарантирует качество изделия, но не влияет на способ его применения. Приведенная выше информация не может заменить профессиональной подготовки исполнителя и не освобождает его от необходимости применения строительных норм и соблюдения требований техники безопасности и охраны труда. В случае возникновения каких-либо сомнений рекомендуется провести собственные испытания или обратиться к техническим специалистам компании KLEiB sp. z o.o.**

### \*РАСХОД

Расход KLEiB G1 в значительной степени зависит от впитывающей способности и пористости обрабатываемого основания и составляет  $0,1 \text{ л/м}^2$ .

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

Хранить в плотно закрытых упаковках при температуре от  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+25^{\circ}\text{C}$ . Срок годности составляет 12 месяцев.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объемная плотность	1,0 кг/дм <sup>3</sup>	Эксплуатация поверхности	после 24 часов
Время высыхания	не менее 2 часа	Температура основания и внешняя температура во время работ	от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$
Стойкость к мокрому истиранию согласно стандарту PN-C-81914:2002			Тип T

G1	вес нетто	штук на поддоне	расход*
	5 л	108	В среднем приблизительно $0,1 \text{ л/м}^2$