

RU

МОЗАИЧНАЯ ШТУКАТУРКА

KLEiB
PROFESSIONAL


- Высокая прочность
- Устойчивость к мойке, очистке и истиранию
- Исключительные эстетические качества
- Высокая устойчивость к механическим повреждениям
- **Устойчивость к УФ лучам и погодным условиям**

KLEiB M9 – это элемент сложной системы внешней тепловой изоляции (ETICS) с торговым названием KLEiB.

**EPS
XPS**
**Система теплоизоляции
пенополистиролом**

ПРИМЕНЕНИЕ

Штукатурка предназначена для выполнения защитной и декоративной штукатурки в системе внешней тепловой изоляции со штукатурками KLEiB. Она может использоваться на любом минеральном основании, которое является соответственно ровным и способным выдерживать нагрузки. Она также используется для нанесения на поверхности плинтусов зданий, фундаментов, балконных балюстрад, ограждающих элементов, а также для интерьеров, где требуется повышенная механическая прочность, например, лестничные клетки, коридоры, вестибюли и т.п.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть стабильным, сухим и ровным – без повреждений и неровностей поверхности, поскольку эти дефекты могут быть видимыми после укладки штукатурки. Поверхность загрунтовать препаратом KLEiB C3 и после того, когда он высохнет (не позднее, чем за 72 часа) накладывать штукатурку. В случае темных составов мозаичных штукатурных наполнителей рекомендуется использование цветного грунтового препарата KLEiB C3 цвета самого светлого кварцевого наполнителя.

ПОДГОТОВКА ШТУКАТУРНОЙ МАССЫ

Содержание каждой упаковки следует размешать дрелью на низких оборотах для уравнивания консистенции. Избегайте энергичного перемешивания, чтобы избежать интенсивного вспенивания раствора. В случае слишком густой массы допускается добавление до 100 г воды на упаковку 16 кг. Окрашенный кварцевый наполнитель может быть добавлен самостоятельно потребителем в упаковку с премиксом. Потребитель имеет в своем распоряжении маркированные упаковки с наполнителем, состав которых определяется в соответствии с шаблоном цветов KLEiB M9 или устанавливается самостоятельно по своему вкусу. После засыпки готовых порций наполнителя в упаковку премикса, содержимое следует перемешать строительной мешалкой, установленной в низкоскоростную дрель.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурку наносить вручную шпателем из нержавеющей стали на толщину зерна наполнителя. Затем разровнять поверхность шпателем для получения ровной поверхности. Работы проводить не позднее, чем за 72 часа от грунтовки поверхности. Не наносить штукатурку на влажное основание. Примечание: для наполнителя 0,1-0,6 мм её следует нанести два раза. Инструменты следует чистить водой сразу же после использования.

РАСХОД

Для толщины зерна 1,0-1,6 мм расход составляет 3,1-3,5 кг/м².

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

KLEiB M9 следует хранить в плотно закрытых ведрах, в сухих условиях, при положительной температуре до 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Объемная плотность	ок. 1,8 г/см ³
Открытое время	ок. 20 минут
Время высыхания	ок. 12-48 часов
Температура основания и внешняя температура во время работ	от +10°C до +25°C

M9	Вес нетто предварительно приготовленной смеси	Вес нетто готового продукта	штук на поддоне	расход
	4,3 кг	16 кг	44	Для толщины зерна 1,0-1,6 мм расход составляет 3,1-3,5 кг/м ²