

Q1 – АКВРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА

KLEIB Q1 - это элемент из набора изделий для утепления зданий системой KLEIB, в соответствии с Техническим аттестатом AT-8239/2013, выданным Институтом строительной техники в Варшаве.

ПРИМЕНЕНИЕ

KLEIB Q1 - это акриловая фасадная краска, предназначенная для покраски тонкослойной минеральной штукатурки в системах утепления KLEIB. Подходит также для покраски таких оснований: цементная и цементно-известковая штукатурка, тонкослойная минеральная и дисперсионная штукатурка, а также основания из бетона и волокнисто-цементные основания.

СВОЙСТВА

KLEIB Q1 - это краска с превосходными характеристиками покрытия, производимая на основе водной акриловой дисперсии. Ее можно окрашивать в соответствии с гаммой цветов KLEIB или в любой другой цвет после согласования с лабораторией KLEIB. KLEIB Q1 характеризуется высокой стойкостью к воздействию атмосферных факторов, содержит вещества, предотвращающие развитие водорослей и грибков, что обеспечивает полную микробиологическую защиту.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть чистым, сухим, очищенным от жира и пыли. Трещины и брак должны быть отремонтированы и заполнены. Краску следует наносить на крепкое, плотное основание. Поверхность покраски следует тщательно очистить от пыли, а затем помыть водой. Стены, покрашенные известковой или меловой краской, а также осыпающиеся основания следует помыть, затем нанести глубокую грунтовку KLEIB G2 для укрепления основания и выравнивания его впитывающей способности. Свежая цементно-известковая штукатурка и свежесделанные армирующие слои в системах утепления перед покраской должны быть выдержаны не менее 6 недель.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Содержание ведра тщательно размешать. При первом слое можно добавить до 10% воды. Второй слой наносить не разбавляя. Краску можно наносить валиком, гидродинамическим распылением или кисточкой. Краску следует наносить при температуре воздуха и основания от +5°C до +25°C. Время высыхания составляет около 2-4 часов, в зависимости от температуры и влажности основания и воздуха. Следующие слои рекомендуется наносить как минимум после 4 часов. Инструменты чистить водой.

Производитель гарантирует качество изделия, но не влияет на способ его применения. Приведенная выше информация не может заменить профессиональной подготовки исполнителя и не освобождает его от необходимости применения правил строительного искусства и соблюдения требований техники безопасности и охраны труда. В случае возникновения каких-либо сомнений рекомендуется провести собственные испытания или обратиться к техническим специалистам компании KLEIB sp. z o.o.

РАСХОД

Средний расход, в зависимости от впитывающей способности основания, при покраске в один слой гладкой поверхности составляет 0,10 - 0,20 л/м².

ИНСТРУМЕНТЫ

Валик, малярная кисточка, распылители. Инструменты следует чистить чистой водой, перед высыханием краски.

УПАКОВКА

Пластмассовые ведра: 4 л, 80 шт. на поддоне; 10 л, 44 шт. на поддоне

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

KLEIB Q1 следует хранить и перевозить в плотно закрытых оригинальных ведерках, при температуре от +5°C до +25°C. Предохранять от перегрева. Нельзя оставлять начатые открытые упаковки. Срок годности массы составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объемная плотность [г/см ³]	1,57±10%
Содержание сухого вещества [%]	68,3 (-3,1/+6,8)
Содержание пепла в [%]	
в температуре 450°C	76,6 ÷ 80,6
в температуре 900°C	49,9 ÷ 53,9
Температура основания и среды во время проведения работ[°C]	от +5 до +25

Продукция отвечает Техническому аттестату АТ-15-8239/2013
Польская декларация соответствия № 1/2013