

Q5 ExB - ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, ЭКСТРА БЕЛАЯ

- матовая краска для стен и потолков
- стойкая к мокрому истиранию
- водорастворимая
- эффективная
- легко наносится вручную и гидродинамическим распылением
- низкая эмиссия запаха

ПРИМЕНЕНИЕ:

KLEIB Q5 ExB - это экстра белая латексная краска для внутренних работ, предназначенная для окраски цементной, цементно-известковой штукатурки, тонкослойной минеральной и дисперсионной штукатурки, оснований из бетона, гипса и гипсокартонных плит.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

KLEIB Q5 ExB - это краска с превосходной кроющей способностью, матовая, на базе водной акриловой дисперсии. Стойкость к истиранию согласно стандарту PN-C-81914:2002 Это краска с очень слабым запахом.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание под краску KLEIB Q5 ExB должно быть чистым, сухим, способным выдерживать нагрузки, очищенным от жира и пыли. Трещины и брак должны быть отремонтированы и заполнены. Краску следует наносить на крепкое, плотное основание. Поверхность покраски следует тщательно очистить от пыли, а затем помыть водой. Стены, покрашенные меловой краской, а также осыпающиеся основания следует помыть, затем нанести глубокопроникающую грунтовку KLEIB G2.

Гипсокартонные плиты перед покраской рекомендуется загрунтовать препаратом KLEIB G1. Особо важно загрунтовать соединения плит и места, частично покрытые гипсовым раствором, так как применение грунтовки KLEIB G1 выравнивает впитываемость основания и предотвращает возникновение полос во время покраски.

ПОДГОТОВКА КРАСКИ:

Краска KLEIB Q5 ExB поставляется в готовом к использованию виде. Запрещается соединять ее с другими материалами. После открытия ведерка его содержание следует тщательно размешать для получения однородной консистенции.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

При нанесении первого слоя краску KLEIB Q5 ExB можно до 10% разбавить водой. Второй слой наносить не разбавляя. Краску следует наносить при температуре воздуха и основания от +5С до +25 С. Следующие слои рекомендуется наносить как минимум после 4 часов. Свежая цементно-известковая штукатурка перед покраской должна быть выдержана не менее 6 недель. Соблюдать общую технологию покраски настенной краской. **Производитель гарантирует качество изделия, но не влияет на способ его применения. Приведенная выше информация не может заменить профессиональной подготовки исполнителя и не освобождает его от необходимости применения строительных норм и соблюдения требований техники безопасности и охраны труда. В случае возникновения каких-либо сомнений рекомендуется провести собственные испытания или обратиться к техническим специалистам компании KLEIB sp. z o.o.**

РАСХОД:

Средний расход, в зависимости от впитывающей способности основания, при покраске в один слой гладкой поверхности составляет 0,10 - 0,12 л/м².

ИНСТРУМЕНТЫ:

Валик, малярная кисточка, распылители. Инструменты следует чистить чистой водой, перед высыханием краски.

УПАКОВКА:

Пластмассовые ведра: 10 л, 44 шт. на поддоне.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ:

Краску KLEIB Q5 ExB следует хранить и транспортировать в плотно закрытых ведерках, в сухих условиях, при плюсовой температуре (от +5° С до +25° С). Предохранять от перегрева. Нельзя оставлять начатые открытые упаковки. Срок годности массы составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке.

Матовая белая латексная акриловая краска для стен и потолков;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Объемная плотность	1,35-1,56 г/см ³
Время высыхания	не менее 2 часа
Эксплуатация поверхности	после 24 часов
Стойкость к мокрому истиранию согласно стандарту PN-C-81914:2002	Тип I
Температура основания и внешняя температура во время работ	от +5°С до +25°С

Продукция имеет аттестат Государственного управления гигиены.

Производитель: KLEIB sp. z o.o., ул. Колейова 15-17, 87-880 Бжесць Куявски, тел./факс 54 233 82 83, www.kleib.pl

Произведено на производственном предприятии: Kleib sp. z o.o., ул. Колейова 15-17, 87-880 Бжесць Куявски

Название KLEIB зарегистрировано

Kod kreskowy -10 litrów: 05908272625363



GHS07

Uwaga

Zawiera: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on, 2-metylo-2H-izotiazol-3-on

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P302+352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P333+313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.