

ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

утойчивая к мокрому трению

Q5

KLEiB Q5 - это латексная краска, предназначенная для окрашивания цементной, цементно-известковой штукатурки, тонкослойной минеральной и дисперсионной штукатурки, оснований из бетона, гипса и гипсокартонных плит.

Крашенная по системе KLEiB

вес нетто	штук на поддоне	расход*
4 л	80	0,10 - 0,12 л/м ² при однократной покраске
10 л	44	



- стойкая к мокрому истиранию
- для применения на стандартных строительных основаниях
- производительность даже до 12 м² с литра
- с слабым запахом
- легко наносится вручную и гидродинамическим распылением
- доступные цвета: белый и окраска по системе KLEiB

Технические характеристики

Объемная плотность

1,35-1,56 г/см³

Время высыхания

не менее 2 часа

Эксплуатация поверхности

после 24 часов

Стойкость к мокрому истиранию согласно стандарту PN-C-81914:2002

Тип I

Температура основания и внешняя температура во время работ

от +5°C до +25°C

характеристики

KLEiB Q5 - это краска с превосходной кроющей способностью, матовая, на базе водной акриловой дисперсии. Стойкость к истиранию согласно стандарту PN-C-81914:2002 Ее можно окрасить в цвет согласно предложению компании KLEiB или любой цвет после согласования с лабораторией цветов KLEiB Это краска с очень слабым запахом.

подготовка основания

Основание под краску KLEiB Q5 должно быть чистым, сухим, способным выдерживать нагрузки, очищенным от жира и пыли. Трещины и брак должны быть отремонтированы и заполнены. Краску следует наносить на крепкое, плотное основание. Поверхность покраски следует тщательно очистить от пыли, а затем помыть водой. Стены, покрашенные меловой краской, а также осыпающиеся основания следует помыть, затем нанести глубокопроникающую грунтовку KLEiB G2. Гипсокартонные плиты перед покраской рекомендуется загрунтовать препаратом KLEiB G1. Особо важно загрунтовать соединения плит и места, частично покрытые гипсовым раствором, так как применение грунтовок KLEiB G1 выравнивает впитываемость основания и предотвращает возникновение полос во время покраски.

подготовка краски

Краску KLEiB Q5 поставляется в готовом к использованию виде. Запрещается соединять ее с другими материалами. После открытия ведерка его содержание следует тщательно размешать для получения однородной консистенции.

способ применения

При нанесении первого слоя краску KLEiB Q5 можно до 10% разбавить водой. Второй слой наносить не разбавляя. Краску следует наносить при температуре воздуха и основания от +5°C до +25°C. Следующие слои рекомендуется наносить как минимум после 4 часов. Свежая цементно-известковая штукатурка перед покраской должна быть выдержана не менее 6 недель. Соблюдать общую технологию покраски настенной краской. **Производитель гарантирует качество изделия, но не влияет на способ его применения. Приведенная выше информация не может заменить профессиональной подготовки исполнителя и не освобождает его от необходимости применения строительных норм и соблюдения требований техники безопасности и охраны труда. В случае возникновения каких-либо сомнений рекомендуется провести собственные испытания или обратиться к техническим специалистам компании KLEiB sp. z o.o.**

*расход

Средний расход, в зависимости от впитывающей способности основания, при покраске в один слой гладкой поверхности составляет 0,10 - 0,12 л/м².

инструменты

Рекомендуется гидродинамическое нанесение наприм. Wagner PS232, по возможности валик или малярная кисть Инструменты следует очистить чистой водой перед высыханием краски.

хранение и транспорт

Краску KLEiB Q5 следует хранить и транспортировать в плотно закрытых ведерках, в сухих условиях, при плюсовой температуре (от +5°C до +25°C). Предохранять от перегрева. Нельзя оставлять начатые открытые упаковки. Срок годности массы составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке. Матовая белая латексная акриловая краска для стен и потолков.

KLEiB[®]
PRO COLOR

Изделие имеет Гигиенический сертификат.