

FARBA ELEWACYJNA SILOKSANOWA

Hydrofobizacja i pełna ochrona mikrobiologiczna

Q4

Kleib Q4 jest farbą siloksanową przeznaczoną do malowania zewnętrznych powierzchni budynków takich jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne i dyspersyjne, a także podłoża wykonanych z betonu i włóknisto-cementowych.



waga netto	sztuk na palecie	zużycie
4 litry	44	Średnio przyjmuje się ok. 0,15 l/m ²
10 litrów	80	Średnio przyjmuje się ok. 0,15 l/m ²

Dane techniczne

Gęstość

około 1,43–1,60 kg/dm³

Użytkowanie powierzchni

po 24 godzinach

Czas schnięcia

2-4 godzin

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac

od +5°C do +25°C

Współczynnik przenikania pary wodnej

v₂

właściwości

KLEIB Q4 jest farbą o wysokiej jakości krycia, matową, na bazie wodnej dyspersji akrylowo-styrenowej oraz emulsji siloksanowej. Zawartość emulsji siloksanowej powoduje, że powłoka farby po wyschnięciu posiada właściwości hydrofobowe, znacząco obniżające penetrację wody z rozpuszczonymi w niej zanieczyszczeniami, czego efektem jest wysoka odporność powłoki na zabrudzenia. Można ją barwić zgodnie z wachlarzem kolorów firmy KLEIB lub na dowolny kolor na bazie pigmentów nieorganicznych, zgodnie z życzeniem Klienta. Powłoka KLEIB Q4 posiada wysoką odporność na działanie warunków atmosferycznych i promieni słonecznych, co powoduje, że kolory nie płowieją i zachowują pełną barwę. Zawiera środki eliminujące rozwój alg i grzybów, co zapewnia pełną ochronę mikrobiologiczną powłoki na elewacji.

przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, suche, wolne od tłuszczu i kurzu. Rysy i ubytki muszą być naprawione i uzupełnione. Farbę należy nakładać na mocne, zwarte podłoża. Powierzchnie przeznaczone do malowania należy dokładnie odpylić, a następnie zmyć wodą. Ściany pomalowane farbą wapienną lub kredową oraz podłoża osypujące się zmyć, następnie nałożyć grunt głęboko penetrujący KLEIB G2, celem wzmocnienia podłoża i wyrównania jego chłonności. Świeże tynki cementowo-wapienne oraz świeżo wykonane warstwy zbrojne w systemach ociepleń, przed pomalowaniem, muszą być sezonowane co najmniej 6 tygodni.

sposób użycia

Przed użyciem zawartość wiaderka dokładnie wymieszać. Przy pierwszej warstwie można do 10% rozcieńczyć wodą. Drugą warstwę nakładać bez rozcieńczenia. Farbę można nakładać wałkiem, natryskiem hydrodynamicznym lub pędzlem. Farbę należy nanosić przy temperaturze powietrza i podłoża do +5°C do +25°C. Czas schnięcia około 2-4 godzin, zależnie od temperatury i wilgotności podłoża i powietrza. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 4 godzin. Narzędzia czyścić wodą.

zużycie

Około 0,10-0,20 l/m² przy jednej warstwie, zależnie od nasiąkliwości i porowatości podłoża.

przechowywanie i transport

KLEIB Q4 należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (powyżej 5°C). Nie wolno pozostawiać otwartych, napęczonych pojemników. Okres przydatności do użycia farby wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

uwagi

Zalecany i podany w karcie zakres zastosowania farby i jej aplikacja nie zwalniają wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp. Firma KLEIB gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki, w jakich był stosowany. Podczas pracy należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zabrudzoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody. Chronić przed dziećmi.

Wyniki badań zgodne z PN-C-81913:1998 oraz z PN-EN 1062-1:2005.

KLEIB
PROFESSIONAL