



LT

## BALTAS MINERALINIS-SINTETINIS GLAISTAS

skirtas išlyginti sienų ir lubų paviršių, vidaus ir lauko darbams

**KLEiB**  
PROFESSIONAL

- patogus ir ekonomiškąs naudojimas
- sudėtyje nėra kalkių
- puikus sukibimas ir elastingumas
- atsparumas vandeniui
- atsparumas šalčiui
- pralaidus garams
- sustiprintas mikropluoštu

### PANAUDOJIMAS:

KLEiB S10 yra skirtas pastatų (fasadų) išorinėms sienoms išlyginti. Gali būti naudojamas patalpose, ypač patalpose, kuriose yra daug drėgmės (pvz., vonios kambariuose, garažuose), leidžia atlikti lygius paviršius. Skirta tepti rankiniu arba mechaniniu būdu.

### PAGRINDO PARUOŠIMAS:

Pagrindas turi būti stabilus, tvirtas ir švarus, t.y. negali ten nešvarumų, kurie galėtų susilpninti skiedinio sukibimą. Prieš tinkavimą, per daug sugeriančių paviršių reikia gruntuoti KLEiB G1.

### MIŠINIO PARUOŠIMAS:

Skiedinys paruošiamas pilant sausą mišinį į indą su išmatuotu vandens kiekiu ir maišant, kol gaunamas vienodos konsistencijos tirpalas. Skiedinį galima naudoti po 5 minučių ir dar kartą sumaišius. Paruoštą skiedinį reikia sunaudoti maždaug per 5 valandas.

### PANAUDOJIMO BŪDAS:

Skiedinį ant pagrindo taikykite švariais nerūdijančio plieno arba plastikiniais įrankiais. Po pirminio sukietėjimo ir išdžiūvimo galimi nedideli paviršiaus apdailos pataisymai. Rekomenduojama vienu metu tepti 1–5 mm storio sluoksnius. Dažyti KLEiB dažais galima tada, kai skiedinys visiškai sukietėja ir išdžiūsta, bet ne anksčiau kaip po 2 savaičių. Paviršius saugoti nuo pernelyg greito išdžiūvimo. Apsaugoti fasadus nuo tiesioginių saulės spindulių, lietaus ir stipraus vėjo. Įrankius po naudojimo reikia nedelsiant nuvalyti vandeniu.

### SUNAUDOJIMAS:

1 mm storio 1 m<sup>2</sup> ploto tinko atlikimui sunaudojama apie 1,3 kg sauso skiedinio.

### LAIKYMAS:

Skiedinį reikia gabenti ir laikyti gamykliškai uždarytose pakuotėse, sausomis sąlygomis (geriausia ant padėklų). Tinkamumo naudoti terminas: 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

### TECHNINIAI DUOMENYS:

Maišymo proporcijos	0,34-0,36 l vandens su 1 kg mišinio
	6,80-7,20 l vandens su 20 kg mišinio
Darbinių savybių išlaikymo trukmė	Apie 5 valandos
Aplinkos ir pagrindo temperatūra naudojimo metu	nuo +5°C iki +25°C
Mažiausias sluoksnio storis	1 mm
Didžiausias sluoksnio storis	5 mm

	grynasis svoris	vienetų ant padėklo	sunaudojimas
<b>S10</b>	<b>20 kg</b>	<b>60</b>	<b>1 mm storio 1 m<sup>2</sup> ploto tinko atlikimui sunaudojama apie 1,3 kg sauso skiedinio</b>