

Эмульсионная белая акриловая краска для интерьера

Q5 ECO

KLEiB Q5ECO является высококачественной дисперсионной белой акриловой краской для интерьера, на основе натурального связующего вещества, производного целлюлозы и акриловой дисперсии. Она предназначена для покраски поверхностей внутри помещений и для покраски потолков и стен, подвергающихся воздействию влаги, таких как кухни, ванные комнаты, подвалы и т. д.

Упаковки	штук на поддоне	Расход
10 литров	44	0,10-0,12 л/м ²



- имеет отличную укрывистость и белизну
- экологическая, на основе природного связующего вещества
- краска с исключительно низким уровнем запаха
- образует ровную, матовую поверхность
- устойчива к сухому трению
- для окраски потолков и стен, подверженных воздействию влаги: кухня, ванных комнат и подвалов

Свойства

KLEiB Q5ECO имеет отличную укрывистость и белизну, образует ровную, матовую поверхность. Ее покрытие устойчиво к сухой уборке с трением согласно PN-C-81914:2002. Это экологическая краска с очень слабым запахом.

Подготовка основания

Основание под краску KLEiB Q5ECO должно быть чистым, сухим, очищенным от жира и пыли. Царапины и трещины должны быть отремонтированы и заполнены. Краску следует наносить на прочные, плотные основания. Окрашиваемые поверхности необходимо тщательно обеспылить, а затем промыть водой. Стены, покрашенные меловой краской, а также осыпающиеся основания, необходимо промыть, затем нанести грунт глубокого проникновения KLEiB G2. Гипсокартон перед покраской рекомендуется загрунтовать препаратом KLEiB G1. Особенно важно загрунтовать соединения панелей и места, частично покрытые гипсовым раствором, поскольку грунт KLEiB G1 выравнивает впитывающую способность основания и предотвращает образование потеков при покраске.

Подготовка краски

Краска KLEiB Q5ECO поставляется в готовом к применению виде. Ее нельзя смешивать с другими материалами. После открытия ведерка его содержимое необходимо тщательно перемешать для придания однородности консистенции.

Способ применения

При нанесении первого слоя краску KLEiB Q5ECO можно до 5% разбавить водой. Второй слой следует наносить без разбавления. Краску наносить при температуре воздуха и основания от +5°C до +25°C. Последующие слои рекомендуется наносить по истечении не менее 4 часов. Свежие цементно-известковые штукатурки должны быть выдержаны не менее 6 недель. Следует соблюдать общую технологию покраски стен красками.

Производитель гарантирует качество изделия, но не имеет влияния на способ его использования. Вышеприведенная информация не может заменить профессиональной подготовки исполнителя и не освобождает его от соблюдения правил строительного мастерства и применения правил техники безопасности и гигиены труда. В случае сомнений рекомендуется провести собственные испытания или связаться со службой технической поддержки KLEiB Sp. z o.o.

Расход

В среднем, в зависимости от впитывающей способности основания, при однократной покраске гладкой поверхности расходует 0,10 - 0,12 л/м².

Инструменты

Валик, малярная кисть, оборудование для распыления. Инструменты следует вымыть чистой водой перед тем, как краска засохнет.

Упаковка

Пластиковое ведро 10 литров.

Хранение и транспортировка

Краску KLEiB Q5ECO следует хранить и транспортировать в плотно закрытых ведрах, в сухих условиях, при положительной температуре (5-25°C). Беречь от перегрева. Не оставляйте открытой начатую упаковку. Срок годности составляет 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

ВНИМАНИЕ! Во время работы следует избегать непосредственного контакта с кожей и защищать глаза. В случае попадания в глаза необходимо обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. Загрязненную кожу немедленно промыть большим количеством воды. Хранить в местах, недоступных для детей.

Технические характеристики:

Объемная плотность

1,55-1,57 г/см³

Время высыхания

минимум 2 часа

Использование поверхности

через 24 часа

Стойкость к сухой уборке с трением согласно PN-C-81914:2002

Вид Т

Температура основания и окружающей среды во время

от +5°C до +25°C

KLEiB[®]
PRO COLOR

Изделие имеет Гигиенический сертификат.