



## СЕРАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ШТУКАТУРКА

с текстурой барашек 1,5 мм, 2 мм

- серого цвета
- высокая проницаемость для водяного пара
- эффективная
- устойчивая к УФ-излучению
- морозостойкая

KLEIB C4S – это элемент сложной системы внешней тепловой изоляции со штукатурками (ETICS) с торговым названием KLEIB.

**EPS  
XPS**
**Система теплоизоляции  
пенополистиролом**

### ПРИМЕНЕНИЕ

KLEIB C4S – это минеральная штукатурка серого цвета, предназначенная для ручного выполнения штукатурки с текстурой „барашек“ на армированных слоях в системе тепловой изоляции стен KLEIB. Её можно использовать на всех ровных и несущих минеральных основаниях, таких, как: бетон, традиционные цементные и цементно-известковые штукатурки.

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть стабильным, сухим и ровным – без повреждений и неровностей поверхности, поскольку эти дефекты могут быть видимыми после укладки штукатурки. Очень абсорбирующие и осыпающиеся основания необходимо загрунтовать грунтовкой KLEIB G2 один или два раза для получения надлежащей впитывающей и несущей способности. Непосредственно перед нанесением каждой поверхность должна быть загрунтована препаратом KLEIB C3 и после его высыхания (не позднее 72 часов) наносить штукатурку.

### ПОДГОТОВКА ШТУКАТУРНОЙ МАССЫ

Штукатурную массу готовят путем высыпания всего содержимого мешка в ёмкость с отмеренным количеством воды и перемешивания до получения однородной массы без комков. Она будет готова для использования через 5 минут после повторного перемешивания. Подготовьте порции, которые будут использованы в течение 2 часов.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурку наносить вручную шпателем из нержавеющей стали. Затирать в одинаковое время с момента нанесения и всегда таким же образом. Рекомендуется проводить работы на данной поверхности в одном технологическом цикле (без перерывов). Работы проводить не позднее, чем за 72 часа от грунтовки поверхности. Во время нанесения и высыхания штукатурки следует защитить поверхность от прямого воздействия солнечных лучей, дождя и сильного ветра. Инструменты следует чистить водой сразу же после использования.

### РАСХОД

Расход составляет примерно 2,4-2,7 кг/м<sup>2</sup>.

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

Хранить в плотно закрытых ведрах, в сухих условиях, при положительной температуре до 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Пропорции смеси	0,23-0,25 л воды на 1 кг раствора
	5,75-6,25 л воды на 25 кг раствора
Температура основания и окружающей среды во время работ	от +5°C до +25°C

вес нетто	штук на поддоне	расход
25 кг	54	В среднем предполагается около 2,4-2,7 кг/м <sup>2</sup>