

LT

KLEIB®  
PROFESSIONAL

## MOZAIKINIS TINK



- Geras patvarumas
- Atsparumas plovimui, valymui ir dėvėjimuisi
- Išskirtinės estetiškos savybės
- Geras atsparumas mechaniniams pažeidimams
- Visiškas atsparumas UV spinduliams ir oro sąlygoms

KLEIB M10 yra kompleksinės išorės šilumos izoliacijos sistemos (ETICS) elementas.

EPS  
XPS

**Šilumos izoliacijos sistema  
polistireninio putplasčio pagrindu**

### PASKIRTIS

Tinkas yra skirtas apsauginiam ir dekoratyviniam tinkavimui naudojant išorės šilumos izoliacijos sistemą su tinku (ETICS), komercinis pavadinimas KLEIB. Gali būti naudojamas ant visų pakankamai laikančių ir lygių mineralinių paviršių. Taip pat gali būti naudojamas pastatų cokoliams, pamatams, balkonų balustradoms, tvorų elementams, taip pat ir vidaus darbams, kur reikia užtikrinti didesnę mechaninį atsparumą, pavyzdžiui, laiptinėse, koridoriuose, vestibuluose ir pan.

### PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti laikantis, sausas ir lygus – be paviršiaus pažeidimų ir nelygumų, kadangi tokie trūkumai gali būti matomi po tinko uždėjimo. Paviršių reikia padengti preparatu KLEIB C3, o jam išdžiuvus (ne vėliau kaip per 72 valandas), dėti tinką. Tamsios spalvos mozaikinio tinko skaldos sudėties atveju, rekomenduojama naudoti dažytą gruntavimo preparatą KLEIB C3, kurio spalva turėtų atitikti šviesiausių kvarco skaldos spalvą.

### TINKO PARUOŠIMAS

Sumaišyti visų pakuočių turinį lėtaeigiu grėžtuvu, kol bus gauta vienalytė konsistencija. Vengti greito maišymo, kad nesusidarytų skiedinio putas. Jeigu masė per tiršta, galima įpilti nuo 100 g iki 200 g vandens. Spalvotos kvarco skaldos į produkto pakuotę klientas gali pridėti pats. Klientas gali pasirinkti pažymėtas skaldos pakuotes, kurių sudėtis nustatoma pagal KLEIB M10 spalvų paletę arba savarankiškai, pagal savo skonį. Įpylus paruoštas skaldos porcijas į produkto pakuotę, turinį reikia išmaišyti statybinio maišytuvu, uždėtu ant lėtaeigio grėžtuvo. Nedelsiant po panaudojimo įrankius reikia nuplauti vandeniu. **Granostar Light 0,1-0,6 mm tirpalui (skiediniui), kad paviršiaus spalva būtų vienoda, sumaišykite kibirą KLEIB M10 tinko didelėje statybinėje maišyklėje.**

### NAUDOJIMO BŪDAS

„Granostar“ tinkas dedamas tik purškimo metodu naudojant KLEIB tinkavimo agregatą. Tinkuoti galima iki 72 valandų po paviršiaus gruntavimo. Nedėti tinko ant drėgno pagrindo. Dėmesio: 0,1-0,6 mm „Granostar“ skiedinį reikia dėti du kartus naudojant tinkavimo agregatą.

### SUNAUDOJIMAS

0,1-0,6 mm skalda – 2,4-2,7 kg/m<sup>2</sup> (du sluoksniai).

0,8-1,2 mm skalda – 3,1-3,5 kg/m<sup>2</sup>.

1,0-1,6 mm skalda – 3,3-3,6 kg/m<sup>2</sup>.

### SANDĖLIAVIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

KLEIB M10 reikia sandėliuoti sandariai uždarytuose kibirėliuose, sausomis sąlygomis, teigiamoje temperatūroje, iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

### TECHNINIAI PARAMETRAI

Tūrio tankis	maždaug 1,7 g/cm <sup>3</sup>
Naudojimo laikas	maždaug 20 min.
Džiuvimo laikas	maždaug 12-48 val.
Pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo metu	nuo +10 °C iki +25 °C

M <sup>10</sup>	Grynasis paruošto mišinio svoris	Grynasis galutinio produkto svoris	vienetų ant padėklo	sunaudojimas
	<b>4,3 kg</b>	<b>16 kg</b>	<b>44</b>	0,1-0,6 mm skalda – 2,4-2,7 kg/m <sup>2</sup> (du sluoksniai) 0,8-1,2 mm skalda – 3,1-3,5 kg/m <sup>2</sup> 1,0-1,6 mm skalda – 3,3-3,6 kg/m <sup>2</sup>