

PL

KLEIB®
PROFESSIONAL

PREPARAT GRUNTUJĄCY

do przygotowania podłoża
przed położeniem tynków
silikatowo-silikonowych



- wygodne i ekonomiczne stosowanie
- wzmacnia podłoże i reguluje proces chłonności
- ekologiczny
- bezzapachowy

KLEIB C3S jest elementem złożonego systemu zewnętrznej izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) o handlowej nazwie KLEIB.

EPS
XPS**System ociepleń na styropianie**

ZASTOSOWANIE

KLEIB C3S jest podkładowym preparatem gruntującym, przeznaczonym do przygotowania podłoża przed położeniem tynków silikatowo-silikonowych w systemie zewnętrznej izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi KLEIB.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność preparatu.

PRZYGOTOWANIE PREPARATU

Preparat dostarczany jest w postaci gotowej do użycia. Zawartość każdego opakowania należy wymieszać za pomocą wiertarki wolnobrotowej w celu wyrównania konsystencji.

SPOSÓB UŻYCIA

Preparat gruntujący KLEIB C3S należy rozprowadzić na przygotowanym podłożu przy pomocy pędzla, równomiernie na całej powierzchni. Gruntowanie warstwy zbrojonej systemu ociepleń można rozpocząć po minimum 72 godzinach od jej wykonania. Tynkowanie powierzchni można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu masy, jednak nie później niż do 3 miesięcy od zagruntowania (poza okresem zimowym). Po upływie tego czasu powierzchnię należy zagruntować ponownie. Narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.

ZUŻYCIE

Zużycie wynosi około 0,25-0,35 kg/m².

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

KLEIB C3S należy przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE

Gęstość objętościowa	ok. 1,7 g/cm ³
Czas schnięcia	ok. 12-48 godz.
Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac	od +5°C do +25°C

C3S	waga netto	sztuk na palecie	zużycie
	15 kg	44	Średnio przyjmuje się ok. 0,25-0,35 kg/m ²