



LT

TINKO GRUNTAS TRADICINIAM TINKUI

KLEiB
PROFESSIONAL

- rankiniam ir mechaniniam taikymui
- pagerina sukibimą su pagrindu
- sumažina pagrindo sugeriamumą
- atsparus šalčiui ir vandeniui

PANAUDOJIMAS

KLEiB C19 naudojamas kaip tinko gruntas, kuris sujungia kaip atraminį pagrindą ir viršutinį sluoksnį, pvz., naudojant KLEiB C17 lengvą mašininį tinką. Tinka rankiniam ir mechaniniam taikymui. Skirta naudoti pastatų viduje, tiek išorėje, ant visų stiprių, švarių, sausų ir laikančiųjų paviršių, tokių kaip plytų, tuščiaavidurių blokų, silikatinių blokų, korinio betono sienos, gipso elementai.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti stabilus, tvirtas ir švarus, t.y. negali ten nešvarumų, kurie galėtų susilpninti skiedinio sukibimą. Jei paviršius labai sugeriantis, prieš dengiant reikia jį sudrėkinti vandeniū arba nugruntuoti KLEiB G1.

MIŠINIO PARUOŠIMAS

Supilkite gaminį į tinkavimo įrenginio baką ir parinkite vandens kiekį taip, kad skiedinys būtų plastiškos konsistencijos. Rankinio taikymo atveju skiedinys paruošiamas pilant sausą mišinį į indą su išmatuotu vandens kiekiu ir maišant, kol gaunamas vienodos konsistencijos tirpalas. Skiedinį galima naudoti po 5 minučių ir dar kartą sumaišius. Paruoštą skiedinį reikia sunaudoti maždaug per 2 valandas.

NAUDOJIMO BŪDAS

Skiedinys tepamas maždaug 2-4 mm storio sluoksniu. Manoma, kad tinko gruntas turi padengti 50-70% pagrindo paviršiaus. Jis neturėtų būti apdorojamas, t.y. trinamas ar išlyginamas, tačiau turi būti paliktas keletą valandų, kad preliminarai sustingtų. Praėjus šiam laikui, galima užtepti viršutinį sluoksnį. Naujai tinkuotus paviršius saugoti nuo pernelyg greito išdžiūvimo. Įrankius po naudojimo reikia nedelsiant nuvalyti vandeniū.

SUNAUDOJIMAS

4 mm storio 1 m² ploto tinko atlikimui sunaudojama apie 7 kg sauso skiedinio.

LAIKYMAS

Skiedinį reikia gabenti ir laikyti sandariuose maišuose, sausomis sąlygomis (geriausia ant padėklų). Tinkamumo naudoti terminas: 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

TECHNINIAI DUOMENYS

Maišymo proporcijos	Apie 4,5 l vandens su 25 kg mišinio
Darbinių savybių išlaikymo trukmė	Apie 2 valandos
Aplinkos ir pagrindo temperatūra naudojimo metu	nuo +5° C iki +25° C
Mažiausias skiedinio sluoksnio storis	2 mm
Didžiausias skiedinio sluoksnio storis	4 mm

C ¹⁹	grynasis svoris	vienetų ant padėklo	sunaudojimas
	25 kg	54	4 mm storio 1 m ² ploto tinko atlikimui sunaudojama apie 7 kg sauso skiedinio.