



RU

## СМЕСЬ ДЛЯ ОБРЫЗГА ПОД ТРАДИЦИОННУЮ ШТУКАТУРКУ

**KLEiB**  
PROFESSIONAL

- для механического или ручного применения
- повышенная адгезия к основанию
- снижает впитываемость основания
- водонепроницаемая и морозостойкая

### ПРИМЕНЕНИЕ

KLEiB C19 используется в качестве смеси для обрызга, которая представляет собой клеящим слоем между основанием и верхним слоем, например легкой машинной штукатуркой KLEiB C17. Подходит для ручного и машинного применения. Для внутреннего и наружного применения домов, на всех прочных, чистых, сухих и несущих поверхностях, таких как кирпичные стены, пустотелый кирпич, силикатные блоки, ячеистый бетон, гипсовые элементы.

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть устойчивое, несущее и чистое, то есть без веществ, которые могут ослабить адгезию раствора. В случае очень впитывающих оснований, их следует перед нанесением смеси для обрызга увлажнить водой или загрунтовать эмульсией KLEiB G1.

### ПОДГОТОВКА РАСТВОРА

Высыпать продукт в контейнер штукатурного агрегата и добавить воду так, чтобы раствор получил пластичную консистенцию. При ручном нанесении раствор готовится путем засыпки сухой смеси в емкость с отмеренным количеством воды и перемешивания до получения однородной консистенции. Раствор готов к использованию через 5 минут, после повторного перемешивания. Приготовленный раствор должен быть использован в течение 2 часа.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Раствор наносится слоем толщиной около 2-4 мм. Предполагается, что смесь для обрызга должна покрывать 50-70 % поверхности грунта. Не следует ее обрабатывать, т.е. затирать или выравнять, а оставить на несколько часов для предварительной сцепки. По истечении этого времени можно накладывать верхний слой. Защищать только что оштукатуренные поверхности от слишком быстрого высыхания. Очистить инструменты водой сразу после использования.

### РАСХОД

Расходуется ок. 7 кг сухой смеси для приготовления 1 м<sup>2</sup> штукатурки толщиной 4 мм.

### ХРАНЕНИЕ

Смесь следует транспортировать и хранить в плотно закрытых мешках, в сухих условиях (лучше всего на поддонах). Срок хранения составляет до 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Пропорции раствора	Примерно 4.5 л воды на 25 кг раствора
Время пригодности раствора к использованию	Около 2 часов
Температура основания и окружающей среды во время работы	от +5° C до +25° C
Минимальная толщина слоя раствора	2 мм
Максимальная толщина слоя раствора	4 мм

C19	вес нетто	штук на поддоне	расход
	<b>25 кг</b>	<b>54</b>	Расходуется ок. 7 кг сухой смеси для приготовления 1 м <sup>2</sup> штукатурки толщиной 4 мм.