

## MOZAIKINIS TINK



- Geras patvarumas
- Atsparumas plovimui, valymui ir dėvėjimuisi
- Išskirtinės estetinės savybės
- Geras atsparumas mechaniniams pažeidimams
- Visiškas atsparumas UV spinduliams ir oro sąlygoms

KLEIB M10 yra kompleksinės išorės šilumos izoliacijos sistemos (ETICS) elementas.

EPS

### Šilumos izoliacijos sistema polistireninio putplasco pagrindu

#### PASKIRTIS

Tinkas yra skirtas apsauginiam ir dekoratyviniam tinkavimui naudojant išorės šilumos izoliacijos sistemą su tinku (ETICS), komercinis pavadinimas KLEIB. Gali būti naudojamas ant visų pakankamai laikančių ir lygių mineralinių paviršių. Taip pat gali būti naudojamas pastatų cokoliams, pamatams, balkonų baliustradoms, tvorų elementams, taip pat ir vidaus darbams, kur reikia užtikrinti didesnį mechaninį atsparumą, pavYZdžiu, laiptinėse, koridoriuose, vestibiiliuose ir pan.

#### PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti laikantis, sausas ir lygus – be paviršiaus pažeidimų ir nelygumų, kadangi tokie trūkumai gali būti matomi po tinko uždėjimo. Paviršių reikia padengti preparatu KLEIB C3, o jam išdžiuvus (ne vėliau kaip per 72 valandas), dėti tinką. Tamsios spalvos mozaikinio tinko skaldos sudėties atveju, rekomenduojama naudoti dažytą gruntavimo preparatą KLEIB C3, kurio spalva turėtų atitinkti šviesiausią kvarco skaldos spalvą.

#### TINKO PARUOŠIMAS

Sumaišyti visų pakuočių turinį lėtaeigiu gręžtuviu, kol bus gauta vienalytė konsistencija. Vengti greito maišymo, kad nesusidarytų skiedinio putos. Jeigu masė per tiršta, galima įpilti nuo 100 g iki 200 g vandens. Spalvotos kvarco skaldos į produkto pakuočę klientas gali pridėti pats. Klientas gali pasirinkti pažymėtas skaldos pakuočes, kurių sudėtis nustatoma pagal KLEIB M10 spalvų paletę arba savarankiškai, pagal savo skonį. Įpylus paruoštas skaldos porcijas į produkto pakuočę, turinį reikia išmaišyti statybiniu maišytuvu, uždėtu ant lėtaeigio gręžtuvo. Nedelsiant po panaudojimo įrankius reikia nuplauti vandeniu. **GranoStar Light 0,1-0,6 mm tirpalui (iskiediniui), kad paviršiaus spalva būtų vienoda, sumaišykite kibirk KLEIB M10 tinko didelėje statybinėje maišykle.**

#### NAUDOJIMO BŪDAS

„GranoStar“ tinkas dedamas tik purškimo metodu naudojant KLEIB tinkavimo agregata. Tinkuoti galima iki 72 valandų po paviršiaus gruntavimo. Nedėti tinko ant drėgno pagrindo. Dėmesio: 0,1-0,6 mm „Gronostar“ skiedinį reikia dėti du kartus naudojant tinkavimo agregata.

#### SUNAUDOJIMAS

0,1-0,6 mm skalda – 2,4-2,7 kg/m<sup>2</sup> (du sluoksniai).

0,8-1,2 mm skalda – 3,1-3,5 kg/m<sup>2</sup>.

1,0-1,6 mm skalda – 3,3-3,6 kg/m<sup>2</sup>.

#### SANDĖLIAVIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

KLEIB M10 reikia sandėliuoti sandariai uždarytuose kibirėliuose, sausomis sąlygomis, teigiamoje temperatūroje, iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuočės.

#### TECHNINIAI PARAMETRAI

Tūrio tankis	maždaug 1,7 g/cm <sup>3</sup>
Naudojimo laikas	maždaug 20 min.
Džiuvimo laikas	maždaug 12-48 val.
Pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo metu	nuo +10 °C iki +25 °C



Grynasis paruošto  
mišinio svoris

**4,3 kg**

Grynasis galutinio  
produktu svoris

**16 kg**

vienetų ant padėklo

**44**

sunaudojimas

0,1-0,6 mm skalda – 2,4-2,7 kg/m<sup>2</sup> (du sluoksniai)  
0,8-1,2 mm skalda – 3,1-3,5 kg/m<sup>2</sup>  
1,0-1,6 mm skalda – 3,3-3,6 kg/m<sup>2</sup>