

DE

KLEIB®
 PROFESSIONAL

GEBRAUCHSFERTIGE SPACHELMASSE - FERTIGSPACHEL FINISH Q2-Q4



- mit verlängerter Offenzeit
- dampfdurchlässig
- Auftragen mit der Rolle oder Airless-Spritzverfahren empfohlen
- zum Glätten von Wänden und Decken
- einfach in der Anwendung und Bearbeitung
- faserarmiert
- thixotropisch

ANWENDUNGSBEREICH

KLEIB S4 ist eine gebrauchsfertige Acrylspachtelmasse für End- und Dekorationsarbeiten im Bauwesen. Aufgrund seiner Eigenschaften eignet sich das Produkt ideal zum Endverspachteln auf den gereiften Zement-Kalk-, Kalkoder Gipsputzen, Gipskartonplatten und Betonoberflächen, unter alle Arten von Anstrichbelägen. Darüber hinaus kann man es während des Ergänzens von Fehlstellen an den Wand- und Deckenoberflächen im Innenbereich verwenden.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Der Untergrund soll stabil, eben und tragfähig, d.i. entsprechend belastbar sein, sowie von Schichten gereinigt werden, die die Haftzugfestigkeit des Feinputzes beeinträchtigen können. Die stark saugfähigen Oberflächen sind mit KLEIB G1 zu grundieren. Um schwächere, verwitterte Oberflächen zu verstärken, sollte das Feinpartikel-Grundierpräparat KLEIB G2 verwendet werden.

VORBEREITUNG DER MASSE

Vor Beginn der Applikation der Spachtelmasse KLEIB S4 sollte der Packungsinhalt maschinell mit einem Rührgerät oder manuell mit einer Kelle aufgerührt werden, um die Konsistenz auszugleichen. Falls erforderlich, kann eine kleine Menge Wasser hinzugefügt werden.

GEBRAUCHSMETHODE

KLEIB S4 auf den Untergrund gleichmäßig mittels einer mechanischen Anlage oder manuell mit einem Reibebrett aus Edelstahl mit einer Schichtdicke von 1-3 mm auftragen. Die zweite Schicht kann aufgetragen werden, nachdem die erste Schicht getrocknet ist. Nach dem Austrocknen der zweiten Schicht sind die Unebenheiten mit Schleifpapier oder Schleifnetz zu entfernen. Unbenutzte Spachtelmasse, dicht verschlossen, bleibt lange einsatzbereit. Nach der Arbeit sollten die verwendeten Werkzeuge in warmem Wasser gewaschen werden.

VERBRAUCH

Der durchschnittliche Verbrauch beträgt ca. 1,0 kg/m² bei einer Dicke von 1 mm.

AUFBEWAHRUNG

Die Spachtelmasse KLEIB S4 sollte in der unbeschädigten Originalverpackung bei Temperaturen von +5°C bis +25°C aufbewahrt werden. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Haltbarkeit der Masse beträgt 18 Monate ab dem auf der Verpackung angegebenen Herstellungsdatum.

TECHNISCHE DATEN

Rohdichte	ca. 1,75 kg/dm ³
Untergrund- und Umgebungstemperatur	von +5°C bis +25°C
Trocknungszeit einer Schicht	ca. 8 Stunden (nicht grundierter Untergrund)
	ca. 12 Stunden (grundierter Untergrund)
Schichtdicke von 1 bis 3 mm	von 1 bis 3 mm

S4	Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
	4,5 kg	144	1 kg/m² bei der Dicke von 1 mm
	17 kg	44	
	BALD 28 kg	44	