



- hydrophob – schmutzabweisend
- Selbstreinigungseffekt
- geringe Wasserabsorption
- faserarmiert
- Beständigkeit gegen UV-Strahlung - hohe Farbbeständigkeit
- bildet gegen Pilz- und Algenwachstum resistente Oberflächen
- für manuelles und Spritz-Auftragen
- in Weiß und anderen den KLEiB-Farbpaletten entsprechenden Farben erhältlich

ANWENDUNGSBEREICH:

Der Putz ist bestimmt für die äußere Wärmedämmung aus EPS, für Schutz- und Dekorputze mit Edelputz-Struktur. Das Produkt kann auf jedem Mineral- und Silikonuntergrund verwendet werden, der entsprechend tragfähig und eben ist.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS:

Der Untergrund soll tragfähig, trocken und eben sein – ohne Beschädigungen und Unebenheiten der Oberfläche, weil diese Mängel nach dem Verputzen sichtbar sein können. Sehr saugfähige und abfallende Untergründe sind mit dem Grundiermittel KLEiB G2 ein- oder zweimal zu grundieren, bis man die entsprechende Saug- und Tragfähigkeit erreicht. Direkt vor Anwendung ist jede Oberfläche mit dem Präparat KLEiB C3 zu grundieren und nach der Austrocknung (nicht später als 72 Stunden) kann man den Putz auftragen. KLEiB C6 kann auf Zement- und Zement-Kalkputze mindestens 14 Tage nach deren Ausführung und auf Betonflächen mindestens 90 Tage nach deren Ausführung aufgetragen werden. **Achtung: Es wird empfohlen, auf einer bestimmten Fläche Putz aus derselben Charge (Herstellungsdatum), unter denselben Bedingungen und auf dieselbe Weise aufzutragen.**

VORBEREITUNG DER PUTZMASSE:

Der Putz ist in gebrauchsfertiger Form lieferbar. Der Inhalt jeder Verpackung sollte man mit Hilfe einer Bohrmaschine mit niedriger Geschwindigkeit zwecks des Ausgleichens der Konsistenz durchmischen.

GEBRAUCHSMETHODE:

Den Putz mit einem Reibebrett aus Edelstahl manuell auftragen und auf Körnung des Zuschlagstoffes abziehen. Ab dem Zeitpunkt des Auftragens gleichzeitig mit einem PVC-Reibebrett auf dieselbe Art und Weise abreiben. Es wird empfohlen, die Arbeiten auf der jeweiligen Oberfläche in einem Technologiezyklus (ohne Pausen) auszuführen. Sie sollen bis zu 72 Stunden nach dem Grundieren der Oberfläche ausgeführt werden. Während des Auftragens und Austrocknens des Putzes, ist die behandelnde Oberfläche vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und starkem Wind zu schützen. Den Putz KLEiB C6 kann man unter Verwendung des Airless-Spritzverfahrens auftragen. Die Werkzeuge sollten direkt nach ihrer Verwendung mit Wasser gereinigt werden.

VERBRAUCH:

Bis 2,5 kg/m² für maximale Körnung 1,5 mm Bis 3,2 kg/m² für maximale Körnung 2,0 mm.

AUFBEWAHRUNG UND TRANSPORT:

KLEiB C6 ist in dicht verschlossenen Eimern am trockenen Ort bei Temperaturen über 0 °C bis zu 18 Monaten ab dem auf der Verpackung angegebenen Herstellungsdatum aufzubewahren.

TECHNISCHE DATEN:

Rohdichte	ok. 1,8 g/cm ³
Offenzeit	ca. 20 Minuten
Trocknungszeit	ca. 12-48 Std.
Untergrund- und Umgebungstemperatur während der Arbeiten	von +10 °C bis +25 °C

C6	Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
	25 kg	24	Bis 2,5 kg/m ² für maximale Körnung 1,5 mm Bis 3,2 kg/m ² für maximale Körnung 2,0 mm