



GRUNT KONTAKTOWO-SZCZEPNY

Wzmacnia podłoże i poprawia przyczepność do trudnych powierzchni (gładki beton, płyty gipsowo-kartonowe, płyty OSB, lastryko, płytki ceramiczne oraz lamperie).

- gotowy do użycia
- do wewnątrz i na zewnątrz
- na gładkie i niechłonne podłoża, jak płyty OSB, płytki ceramiczne, lastryko, beton
- zwiększa przyczepność
- wzmacnia podłoże
- tworzy szorstką warstwę szcpepną
- na ściany i podłogi.

ZASTOSOWANIE

KLEiB G5 Grunt kontaktowo-szczepny to gotowy preparat na bazie żywicy polimerowej, do gruntowania podłogi wewnątrz i na zewnątrz budynków przed zastosowaniem podłogowych zapraw wyrównujących, mas szpachlowych, klejów do płytek ceramicznych i kamiennych. Szczególnie polecany do stosowania na gładkich, słabo chłonących lub niechłonących podłożach, takich jak: gładki beton, płyty gipsowo-kartonowe, płyty OSB, lastryko, płytki ceramiczne oraz lamperie. Dzięki zawartości kruszywa kwarcowego tworzy na gładkich i śliskich powierzchniach odpowiednio szorstką warstwę szcpepną, ułatwiającą montaż kolejnych warstw wykończeniowych. Produkt wzmacnia siły adhezji między powłokami. Jest odporny na wodę i ma właściwości utwardzające podłoże oraz zwiększające przyczepność.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie muszą być suche i oczyszczone zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Podłoża anhydrytowe, gipsowe, płyty OSB i wiórowe oraz mocne powłoki malarskie należy przeszlifować papierem ściernym i dokładnie odkurzyć. Bardziej chłonne, kruche podłoża należy zagruntować stosując preparat głęboko penetrujący KLEiB G2.

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

Grunt KLEiB G5 dostarczany jest w postaci gotowej do użycia. Nie wolno go łączyć z innymi materiałami i nie należy go rozcieńczać wodą. Po otwarciu wiaderka jego zawartość należy dokładnie wymieszać w celu wyrównania konsystencji. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Preparat nanosić cienką warstwą, równomiernie, przy pomocy pędzla lub wałka. W większości przypadków wystarczy jednokrotne gruntowanie. Czas schnięcia powierzchniowego wynosi około 2 godz. Kolejną warstwę można nakładać po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy gruntu po ok. 4 godz. Kolejne prace prowadzić po co najmniej 24 godz.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Preparat należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +28°C, z dala od źródeł ciepła. Chronić przed przegrzaniem. Uwaga: Produkt wodny. W temperaturach ujemnych ulega trwałemu uszkodzeniu. Nie wolno pozostawiać otwartych, napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia masy podany na opakowaniu. Przewozić krytymi środkami transportu.

DANE TECHNICZNE

KOLORYSTYKA	biały
GĘSTOŚĆ	ok. 1,4 g/cm ³
CZAS SCHNIĘCIA W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU PODŁOŻA (dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok. +20°C i wilgotności względnej ok. 50%, przy dobrej wentylacji)	do schnięcia powierzchniowego ok. 2 godzin do nakładania następnej warstwy gruntu ok. 4 godzin ok. 24 godz. na podłożach anhydrytowych oraz w przypadku wylewania posadzek na podłożach niechłonnych <i>Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności może wydłużyć czas schnięcia</i>
WYDAJNOŚĆ	ok. 0,25-0,35 kg/m ² w zależności od rodzaju podłoża
IŁOŚĆ WARSTW	1-2

G5	waga netto	sztuk na palecie	zużycie
	7 kg	90	ok. 0,25-0,35 kg/m ² w zależności od rodzaju podłoża