



LT

KLIJAI KERAMINĖMS PLYTELĖMS

KLEiB
PROFESSIONAL

- veiksmingi ir ekonomiški
- tinka visų tipų keraminėms plytelėms (glazūruotoms, terakotinėms)
- naudoti patalpų viduje
- atsparūs vandeniui



PASKIRTIS

KLEiB C9 yra cemento klijai, skirti klijuoti sienų ir grindų keraminės plyteles (glazūruotas, terakotines). Gali būti naudojami ant visų sausų, lygių ir laikančiųjų mineralinių pagrindų pastatų viduje. Tinka klijuoti mažas plyteles, kurių plotas iki 0,2 m², taip pat lyginti ir glaistyti paviršius.

MIŠINIO PARUOŠIMAS

Klijai paruošiami išpilant sausą mišinį į indą su nustatytu vandens kiekiu ir maišant, kol gaunama vienalytė masė. Tinkami naudoti po 5 minučių ir po pakartotinio maišymo. Paruoštus klijus reikia sunaudoti maždaug per 3 valandas.

NAUDOJIMO BŪDAS

Klijais padengti pagrindą naudojant plieninę mentelę, o po to tolygiai išlyginti ir suformuoti. Pridėti plytelę ir tvirtai prispausti ją prie pagrindo. Klijų reikia naudoti tiek, kad pagrindo sąlytis su klijais užimtų mažiausiai 2/3 plytelės paviršiaus. Tvirtinant grindų dangą, klijuojamas visas paviršius. Plytelės padėties pataisymo laikas yra apie 10 minučių. Eksploatuoti grindis arba injektuoti dangą galima pradėti mažiausiai po 24 valandų. Įrankius plauti vandeniu iš karto po naudojimo.

SUNAUDOJIMAS

Lipniojo sluoksnio storis	Suvartojimas kg/m ²
4 mm	2,2
6 mm	2,8
8 mm	3,9
10 mm	4,7
12 mm	6,2

SANDELIAVIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Klijai transportuojami ir saugojami sausomis sąlygomis sandariuose maišuose. Laikymo laikotarpis yra iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Mišinio proporcijos	0,21-0,23 l vandens 1 kg mišinio
	5,25-5,75 l vandens 25 kg mišinio
Mišinio, pagrindo ir aplinkos paruošimo temperatūra darbo metu	nuo +5°C iki +25°C
Minimalus mišinio sluoksnio storis	2 mm
Maksimalus mišinio sluoksnio storis	5 mm

C9	grynasis svoris	vienetų ant padėklo
	25 kg	54