



LT

## BETON B30

Sausas cemento mišinys,  
skirtas C25/30 klasės  
betonui ruošti.

**KLEiB**  
PROFESSIONAL

- labai geras sukibimas su darbiniais paviršiais
- labai geras apdirbamumas ir lengva dirbti
- didelis gniuždymo stipris
- Skirta naudoti patalpose ir lauke

### NAUDOJIMAS

„KLEiB C26 Beton B30“ yra sausas cemento mišinys, skirtas C25/30 klasės betonui ruošti, betono konstrukcijų remontui ir visiems statinių betonavimo darbams.

### DARBINIO PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti stabilus, struktūriškai tvirtas ir švarus, t. y. be priemaišų, galinčių pabloginti skiedinio sukibimą, pavyzdžiui, dulkių, bitumo, riebalų, alyvos ar emulsinių dažų likučių. Labai įgeriančius paviršius prieš atliekant bet kokius darbus reikia gruntuoti „KLEiB G1“ gruntu.

### SKIEDINIO PARUOŠIMAS

Skiedinys ruošiamas visą maišelio turinį supilant į indą su pamatuotu kiekiu vandens ir maišant, kol gaunama vienalytė, vientisa, be gumulėlių konsistencija. Tai geriausia atlikti naudojant betono maišyklę arba elektrinį grąžtą su maišyklės priedu, jei atliekami smulkūs darbai. Skiedinys buvo paruoštas naudoti po 5 minučių ir po pakartotinio maišymo. Paruoštas skiedinys turi būti sunaudotas maždaug per 1 valandą.

### NAUDOJIMO BŪDAS

Betonavimo darbų atveju būtina laikytis šių darbų atlikimo technologijos, atitinkamų standartų ir geros statybos inžinerijos praktikos. Ypač venkite mesti mišinį iš didesnio kaip 1 m aukščio; atitinkamai sutankinkite ir išlyginkite mišinį. Darbus reikia atlikti esant nuo +5 °C iki +30 °C temperatūrai. Saugokite šviežią betoną nuo per greito išdžiūvimo. Atliekant betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto darbus būtina laikytis EN 1504-9 principų.

### SUNAUDOJIMAS

1 m<sup>2</sup> sunaudojama apie 2,0 kg masės, o storis – 1,0 mm.

### SAUGOJIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Skiedinys turi būti gabenamas ir laikomas sandariai uždarytuose maišuose, sausoje vietoje (pageidautina ant padėklų). Saugoti nuo drėgmės. Tinkamumo laikas, jei laikomasi nurodytų reikalavimų – iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

### TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

|                                                                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Mišinio proporcijos                                                 | 0,1-0,12 l vandens 1 kg skiedinio |
|                                                                     | 2,5-3 l vandens 25 kg skiedinio   |
| Darbinio paviršiaus temperatūra ir aplinkos temperatūra darbo metu  | nuo +5 °C iki +25 °C              |
| Klojimo storis                                                      | 20-150 mm                         |
| Būdingas gniuždomasis stipris pagal EN 206 (f <sub>ck, cube</sub> ) | 30 MPa                            |

| C <sup>26</sup> | grynasis svoris | vienetų ant padėklo | sunaudojimas                                                       |
|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                 | 25 kg           | 54                  | 1 m <sup>2</sup> sunaudojama apie 2,0 kg masės, o storis – 1,0 mm. |