

RU

KLEiB<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

## АКРИЛОВАЯ ШТУКАТУРКА



- гидрофобизация и полная микробиологическая защита от развития водорослей и грибов
- стойкость к загрязнениям
- прочное и гибкое покрытие, стойкое к царапинам и микротрещинам
- устойчивость к выцветанию и погодным условиям
- возможность применения гидродинамического распыления
- доступная белого цвета и цвета согласно цветовой гамме KLEiB

KLEiB C5 – это элемент сложной системы внешней тепловой изоляции (ETICS) с торговым названием KLEiB.

EPS

Система теплоизоляции  
пенополистиролом

### ПРИМЕНЕНИЕ

Штукатурка предназначена для выполнения защитной и декоративной штукатурки о структуре «барашка» в системе внешней тепловой изоляции со штукатурками (ETICS) с торговым названием KLEiB. Она может использоваться на любом минеральном и акриловом основании, ровном и способном выдерживать нагрузки.

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть стабильным, сухим и ровным – без повреждений и неровностей поверхности, поскольку эти дефекты могут быть видимыми после укладки штукатурки. Поверхность загрунтовать препаратом KLEiB C3 и после того, когда он высохнет (не позднее, чем за 72 часа) накладывать штукатурку. На цементную и цементно-известковую штукатурку KLEiB C5 можно наносить после, как минимум 14 дней после их укладки, а на бетонную поверхность, как минимум 90 дней после её укладки. **Примечание: Рекомендуется наносить штукатурку на данную поверхность смесью из одной производственной серии (даты), при тех же условиях и таким же способом.**

### ПОДГОТОВКА ШТУКАТУРНОЙ МАССЫ

Штукатурка поставляется в готовом к употреблению виде. Содержание каждой упаковки следует размешать дрелью на низких оборотах для уравнивания консистенции.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурку наносить вручную шпателем из нержавеющей стали на толщину зерна наполнителя. Затем разровнять поверхность шпателем из ПВХ в одинаковое время с момента нанесения и всегда таким же образом. Рекомендуется проводить работы на данной поверхности в одном технологическом цикле (без перерывов). Работы проводить не позднее, чем за 2 часа от грунтовки поверхности. Во время нанесения и высыхания штукатурки следует защитить поверхность от прямого воздействия солнечных лучей, дождя и сильного ветра. Штукатурку KLEiB C5 можно наносить гидродинамическим распылением. Инструменты следует чистить водой сразу же после использования.

### РАСХОД

До 2,3-2,4 кг/м<sup>2</sup> для максимальной толщины зерна 1,5 мм.

До 2,8-3,0 кг/м<sup>2</sup> для максимальной толщины зерна 2,0 мм.

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

KLEiB C5 следует хранить в плотно закрытых ведрах, в сухих условиях, при положительной температуре до 18 месяцев с даты производства, указанной на упаковке.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Объемная плотность	ок. 1,90 г/см <sup>3</sup>
Открытое время	ок. 20 минут
Время высыхания	ок. 12-48 часов
Температура основания и внешняя температура во время работ	от +5°C до +25°C

C5	вес нетто	штук на поддоне	расход
	15 кг	44	до 2,3-2,4 кг/м <sup>2</sup> при максимальном размере зерна 1,5 мм до 2,8-3,0 кг/м <sup>2</sup> при максимальном размере зерна 2,0 мм
	25 кг	24	