

HYDRO

ELASTYCZNA, JEDNOSKŁADNIKOWA
MASA USZCZELNIAJĄCA



- elastyczna
- jednoskładnikowa
- pod płytki ceramiczne
- nie zawiera rozpuszczalników
- kryjąca mikropęknięcia w podłożu
- do wewnątrz i na zewnątrz

ZASTOSOWANIE

KLEiB Hydro jest elastyczną, jednoskładnikową folią izolacyjną, przeznaczoną do uszczelniania nasiąkliwych podłoży mineralnych, jak tynki cementowe i cementowo-wapienne, beton, tynki gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe. Jest głównie przeznaczona do wykonywania elastycznych powłok gruntujących pod płytki ceramiczne do uszczelniania ścian i podkładów podłogowych w pomieszczeniach z bezpośrednim oddziaływaniem wody, np. w łazienkach, toaletach, kuchniach, suszarniach. KLEiB Hydro zalecana jest do wykonywania uszczelnień w mokrych strefach pomieszczeń takich jak wokół kabin prysznicowych, umywalek, wanien, zlewów. Na warstwę folii można stosować kleje do płytek ceramicznych produkowanych w firmie KLEiB.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże pod KLEiB Hydro powinno być nośne, równe, oczyszczone z kurzu i brudu, wykwitów solnych, słabo przylegających fragmentów podłoża, pozostałości starych farb i olejów. Jeżeli w podłożu występują ubytki mechaniczne, należy je wypełnić zaprawą cementową. Podłoża pyliste, gipsowe należy przeszlifować i odpylić. Powierzchnie mocno chłonne należy zagruntować gruntem KLEiB G1, natomiast słabe należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym KLEiB G2. Świeżo wykonane powierzchnie mogą być uszczelnione po całkowitym wyschnięciu, nie wcześniej jednak niż po 14 dniach od ich położenia.

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

KLEiB Hydro to gotowy do użycia wyrób. Nie wolno jej łączyć z innymi produktami, rozcieńczać lub zagęszczać. Przed użyciem masę należy wymieszać w celu wyrównania konsystencji, stosując wiertarkę wolnoobrotową. Pierwszą warstwę folii, KLEiB Hydro nanosimy pędzlem, a następne warstwy po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy, czyli po około 3 godzinach, kolejne warstwy można nanosić za pomocą pędzla lub wałka. W celu zapewnienia szczelności podczas wykonywania powłok izolacji wodochronnych należy stosować Taśmy uszczelniające KLEiB, jako niezbędny element folii KLEiB Hydro, szczególnie w łazienkach, kuchniach domowych i przemysłowych, pralniach, obszarach wokół niecek basenowych, kabinach prysznicowych, laboratoriach chemicznych, pomieszczeniach produkcji mokrej itp. zgodnie z Instrukcją KLEiB Hydro. Narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.

ZUŻYCIE

Izolacja typu lekkiego, łazienki – dwie warstwy, łącznie 1,5 mm, 2,5 kg/m², Izolacja typu średniego, woda bezciśnieniowa – dwie warstwy, łącznie 2 mm, 3,2 kg/m², Izolacja typu ciężkiego, woda ciśnieniowa – trzy warstwy, łącznie 2,5 mm, 4,0 kg/m².

PRZECHOWYWANIE

KLEiB Hydro należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, warunkach suchych, w dodatniej temperaturze. Chronić przed przegrzaniem i zawilgoceniem. Data ważności podana na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac	+5°C do +25°C
Gęstość objętościowa	ok. 1,56 kg/l
Czas schnięcia	ok. 2 godzin

	waga netto	sztuk na palecie	średnie zużycie
HYDRO	3 kg	168	w zależności od ilości warstw 2,5 kg/m ² (dla grub. 1,5 mm) 4,0 kg/m ² (dla grub. 2,5 mm)
	6 kg	80	
	15 kg	44	