

FARBA ELEWACYJNA SILIKONOWA ANTYKONDENSACYJNA



- znakomita przepuszczalność pary wodnej
- odporność na zabrudzenia
- odporność na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych, w tym na promieniowanie UV
- pełna ochrona mikrobiologiczna powłoki przed rozwojem grzybów, pleśni i alg



eliminuje efekt tzw. **biedronki**

ZASTOSOWANIE

KLEiB Q4 umożliwia wykonywanie trwałych wymalowań zewnętrznych na wszelkich podłożach, takich jak: beton, piaskowiec, cegła itp., tynki cementowo-wapienne, cementowe, cienkowarstwowe tynki mineralne, powłoki silikonowe itp. **Farba jest szczególnie polecana do malowania docieplonych elewacji, na powierzchni których występuje tzw. efekt biedronki.** Można ją barwić na kolor zgodny z wachlarzami kolorów KLEiB.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, suche, wolne od tłuszczu i kurzu. Rysy i braki muszą być naprawione i uzupełnione. Farbę należy nakładać na mocne, zwarte i nośne podłoża. Powierzchnie przeznaczone do malowania należy dokładnie odpylić, a następnie zmyć wodą. Bardzo chłonne i osypujące się podłoża należy zagruntować środkiem KLEiB G2 jedno lub dwukrotnie do uzyskania właściwej chłonności i nośności. Nowe, świeże podłoża mineralne takie, jak: tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny, beton itp. należy zagruntować środkiem KLEiB G2 i malować po minimum 2-3 tygodniach od wykonania podłoża. Cienkowarstwowe ozdobne tynki mineralne należy zagruntować i malować po upływie minimum 14 dni (w optymalnych warunkach, tzn. bezdeszczowa pogoda i temperatura powietrza od +10°C do +25°C) od wykonania tynku.

PRZYGOTOWANIE FARBY

Farba KLEiB Q4 dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Po otwarciu wiaderka jego zawartość należy przemieszać w celu wyrównania konsystencji. **Uwaga: Zaleca się aplikować na daną powierzchnię farbę pochodzącą z tej samej serii (daty) produkcji, w tych samych warunkach i w ten sam sposób.**

SPOSÓB UŻYCIA

Farbę można nakładać w dwóch warstwach, wyłącznie wałkiem lub pędzlem przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 4 godzin. Zachować ogólną technologię malowania farbami ściennymi. **Nie można stosować aplikacji natryskiem hydrodynamicznym.** Narzędzia czyścić wodą.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

KLEiB Q4 należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze powyżej +5°C i poniżej +25°C, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

DANE TECHNICZNE

Przeznaczenie	na zewnątrz	
Kolorystyka	kolory barwione w systemie KLEiB	
Połysek wg EN 1062-1	mat	
Gęstość	1 g/cm ³	
Czas schnięcia	6-8 godzin	
Wydajność	5-6 m ² /l	
Współczynnik przenikania pary wodnej wg EN 1062-1	V1	
Przepuszczalność wody wg EN 1062-1	W2	
Liczba warstw	2	
Rozcieńczalnik	woda	

Q4	waga netto	sztuk na palecie	zużycie
	10 l	44	5-6 m ² /l przy jednej warstwie, zależnie od nasiąkliwości i porowatości podłoża