



- efektyvūs
- atsparūs nešvarumams
- užtikrina visapusišką mikrobiologinę dangos apsaugą nuo grybelių, pelėsių ir dumblių
- atsparūs kenksmingų oro veiksnių poveikiui, įskaitant UV spinduliuotę
- saugo nuo drėgmės
- gali būti nuspalvinti remiantis KLEiB spalvų palete arba bet kuria pasirinkta spalva, anksčiau suderinus su KLEiB laboratorija

PASKIRTIS

KLEiB Q2 fasadiniai silikoniniai dažai yra skirti pastatų šiltinimo sistemų plonasluoksnių mineralinių ir silikoninių tinkų dažymui. Jie ypač tinka dekoratyviniam silikoninio plonasluoksniu tinko KLEiB C6 dažymui. Taip pat tinka naudoti ant mineralinių pagrindų, pavyzdžiui, nedažyto cementinio tinko, cemento-kalkių tinko, netinkuotų betoninių sienų, plytų, blokelių, keraminių ar silikatinių blokelių.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti sausas, lygus ir tvirtas, t.y. pakankamai stiprus, išvalytas nuo sluoksnių, kurie galėtų susilpninti dažų sukibimą. Siekiant švaraus mineralinio pagrindo, dangos pagamintos iš dispersinių dažų turi būti kruopščiai pašalintos. Šviežius mineralinius tinkus galima dažyti mažiausiai po 3 savaičių džiūvimo normaliomis sąlygomis.

SKIEDINIO SLUOKSNIO PARUOŠIMAS

KLEiB Q2 dažai tiekiami jau paruošti naudojimui. Atidarius kibirėlį, jo turinį reikia išmaišyti, kad gautųsi vienalytė konsistencija. Dėmesio: Patartina tam tikrą paviršių tepti tos pačios serijos (pagaminimo dienos) dažais, tomis pačiomis sąlygomis ir tuo pačiu būdu. Tuo atveju, kai prie esamos spalvos užsakomi kitos gamybos partijos dažai, KLEiB spalvinimo skyrius turi sudaryti atskirą receptūrą.

NAUDOJIMO BŪDAS

Dažus reikia paskirstyti tolygiai, plonu sluoksniu ant viso paviršiaus, naudojant teptuką, volelį ar hidrodinaminį purkštuvą. Priklausomai nuo paviršiaus struktūros ir to, kaip jis sugeria dažus, juos galima dengti keliais sluoksniais. Pirmąjį dažų sluoksnį galima iki 10 % atskiesti vandeniu. Pasirinktą skiedimo proporciją reikia išlaikyti vienodą visam dažomam paviršiui. Kiekvieną kitą sluoksnį galima dengti išdžiūvus ankstesniam, t.y. maždaug po 2-6 valandų. Patartina dažyti tolygiai, „kryžmu“ metodu, vengiant pertraukų. Dengiamus paviršius apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, lietaus ir stipraus vėjo. Įrankius plauti vandeniu iš karto po naudojimo.

SANDĖLIAVIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

KLEiB Q2 dažai turi būti laikomi sandariai uždarytuose kibiruose, sausoje patalpoje, aukštesnėje kaip +5 °C ir žemesnėje kaip +25 °C temperatūroje, nuo tiesioginių saulės spindulių apsaugotoje vietoje. Galiojimo data nurodyta ant pakuotės.

TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	išorės darbams	Efektyvumas	6-7 m²/l Dažant vieną kartą glotnų, lygų ir tinkamai paruoštą pagrindo paviršių
Spalvos	spalvų atspalviai sukuriama KLEiB sistemoje	Vandens garų pralaidumo koeficientas pagal EN 1062-1	V ₂
Blizgesys pagal EN 1062-1	matinis	Vandens garų pralaidumas pagal EN 1062-1	W3
Tankis	1,3-1,4 g/cm³	Sluoksnių kiekis	2
Džiūvimo laikas (pavienis sluoksnis, apie +20 °C temperatūroje esant santykiniai drėgmei apie 50 % ir pakankamam vėdinimui)	paviršiaus džiūvimas po 3-4 valandų, užtepus kitą sluoksnį – po 4-6 valandų Esant žemesnei temperatūrai ir/arba didesnei drėgmei, džiūvimas gali užtrukti ilgiau.	Skiediklis	vanduo

Q2	grynasis svoris	vienetų ant padėklo	sunaudojimas
	10 l	44	6-7 m²/l Dažant vieną kartą glotnų, lygų ir tinkamai paruoštą pagrindo paviršių